



AC 650 Mould Resistant عبارة عن مادة مانعة للتسرب من السيليكون مكونة من مكون واحد وخالية من المذيبات ومعالجة محايدة ولا تنبعث منها روائح كريهة، وهي متوفرة على شكل معجون متغير الانسيابية.



- سطح من الألومنيوم
- سطح معدني خالي من الصدأ
- سيراميك
- الطوب
- زجاج
- الرخام
- حجر.

شروط الاستخدام

- لا تستخدم مادة AC 650 المقاومة للعفن على المطاط أو البيتومين.
- لا تستخدم AC 650 Mould Resistant لإغلاق الأرضيات المعرضة لحركة المرور الكثيفة.
- لا تستخدم البرايمر عند تغليف الحجر أو الرخام.

خطوات التطبيق

- أ) تحضير الأسطح
يجب أن تكون الأسطح المراد إغلاقها جافة ومنزوعة الشحوم وصلبة وخالية من الغبار والأجزاء السائبة والزيوت والشحوم والشمع والطلاء القديم والصدأ على الأسطح المعدنية. نوصي بوضع شريط لاصق على طول حواف المفصل لتجنب تسرب المادة المانعة للتسرب إلى خارج المفصل وللحصول على لمسة نهائية أكثر جاذبية.
- ب) تحضير المنتج : جاهز للاستخدام
- ج) تطبيق المنتج
أدخل الخرطوشة في مسدس البثق، واقطع طرف الخرطوشة، ثم ثبت فوهة البثق، وقم بقص الفوهة بزاوية 45 درجة ووفقًا للعرض المبتوق المطلوب، ثم اضغط على المنتج في تدفق مستمر داخل المفصل أثناء محاولة تجنب دخول الهواء إلى المفصل. مباشرة بعد وضع المادة المانعة للتسرب، قم بتنعيم السطح قبل أن يتصلب باستخدام ملعقة مبللة بالماء والصابون. قم

وصف المنتج
AC 650 Mould Resistant عبارة عن مادة مانعة للتسرب من السيليكون مكونة من مكون واحد وخالية من المذيبات ومعالجة محايدة ولا تنبعث منها روائح كريهة، وهي متوفرة على شكل معجون متغير الانسيابية من السهل تطبيقه على الأسطح الرأسية والأفقية وعلاجه في درجة حرارة الغرفة من خلال الرطوبة الموجودة في الهواء لتشكيل مادة مانعة للتسرب مرنة. تكون الأختام مستقرة للغاية بمرور الوقت، حتى عند تعرضها لظروف الطقس المختلفة والبيئات الصناعية وتغيرات درجات الحرارة. يظل المنتج مرئيًا بين -40 درجة مئوية و+150 درجة مئوية.

مجال التطبيق

- يتم استخدام مقاومة العفن AC 650 لصنع أختام مانعة لتسرب الماء في المفاصل والفجوات بين الأنواع المتشابهة والمختلفة من مواد البناء، بما في ذلك تلك المعرضة بشكل دائم لظروف رطبة.
- بمجرد حدوث البلمرة، فإنها تشكل ختمًا مرئيًا ومثاليًا يلتصق جيدًا بالأسطح الزجاجية والسيراميك والمعدنية المطلية ويكون مقاومًا للغاية لتكوين العفن السطحي.
- يتم استخدامه ل:
- مقاومة للعفن في الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل والبيئات الرطبة.
- عزل التمديدات الصحية وأحواض الاستحمام وأكشاك الاستحمام والساونا.
- عزل الدفيئات الزراعية .
- عزل الزجاج الجانبي (U-glass).
- العزل بين الزجاج وإطارات النوافذ.
- إغلاق فتحات الهواء والماء

الاسطح المناسبة

- سطح حديدي

إزالة الشريط اللاصق مباشرة بعد تجانس المادة المانعة للتسرب

معدل الاستهلاك
بين 100 و120 مل/مل.

التعبئة
يتم توفير مقاومة العفن AC 650 في: - خرطوشة سعة 280 مل

الصلاحية
العروة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 18 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة ودرجات حرارة تتراوح بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية.

تعليمات السلامة
لا يعتبر AC 650 Mould Resistant خطيرًا وفقًا للمعايير واللوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالط. أثناء التعامل مع المنتج، نوصي باستخدام القفازات والنظارات الواقية والحفاظ على تهوية منطقة العمل بشكل جيد. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار لدينا من صحيفة بيانات سلامة المواد.

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
تناسق:	معجون متغير الانسيابية
لون:	شفاف وأبيض
الكثافة (كجم/م ³):	900
اللزوجة (mPa.s):	300,000
محتوى المواد الصلبة الجافة (%):	80
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
تخفيف:	جاهز للاستخدام
وقت تكوين الجلد:	20 دقيقة
وقت البلمرة:	5mm / 24 hours
نطاق درجة حرارة الخدمة:	-40°C to +100°C
درجة حرارة التطبيق:	C to +35°C +5
استهلاك	ml/mL 100-120
استطالة:	250%
قوة الشد:	N/mm ² 0.9
قوة الدموع:	kN / m 5.5
صلابة الشاطئ أ:	22
وحدة المرونة عند استطالة 100%:	0.5
مقاوم المياه:	ممتاز
مقاومة العوامل الجوية:	ممتاز



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg