



Beton Contact عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجاهز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات ذات الأساس الأسمنتي بالعديد من الركائز الملساء وغير الماصة.



يجب أن تكون السطح ميكانيكيا قوية وجافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والطلاء المتبقي وغيرها من المواد السائبة. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة خاصة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام ايوانجكت. يجب أن تكون الأسطح الأنهيدريته مغطاة بورق الصنفرة

ب) تحضير المنتج
جاهز للاستخدام.

أ) تطبيق المنتج
قم بتحريك بيتون كوتناكت قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو بكرة دون تخفيفه. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية والاستهلاك
يعتمد استهلاك بيتون كوتناكت على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك الطبيعي بين 0.20 و0.30 كجم/م².

التعبئة والتغليف

- يتم توفير بيتون كوتناكت في:
- عبوة بلاستيكية 5 كجم
- عبوة بلاستيكية 25 كجم

مدة الصلاحية

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

وصف المنتج

بيتون كوتناكت عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجاهز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات ذات الأساس الأسمنتي بالعديد من الأسطح الملساء الماصة وغير الماصة.

مجالات التطبيق

- للاستخدام الداخلي والخارجي
- الأسطح الماصة وغير الماصة
- تعزيز التصاق لاصق البلاط ومونة التسوية ومركبات التسوية الذاتية للأسمنت
- لتقليل امتصاص الركائز عالية الامتصاص

ركائز مناسبة

- البلاط أو الحجر
- أسمنت
- طبقات وقود الملاط الأسمنتي
- لصق الجبس
- الجبس ورق الحائط
- اللوح الداعم الأسمنتي
- الأنهيدريت سكريد
- مركبات التسوية الذاتية والترقيع

شروط الاستخدام

- لا يستخدم في المناطق المعرضة للرطوبة.
- يستخدم على الركائز الجافة فقط.
- لا ينبغي تطبيقه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أو السطح أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.
- ألا تتجاوز مدة تركيب البلاط أكثر من 24 ساعة.

إجراءات التقديم

أ) إعداد السطح

لا يعتبر بيتون كونتاكت خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخاليط. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
تناسق:	سائل
لون:	بني محمر
الكثافة (كجم / م ³):	1500
محتوى المواد الصلبة الجافة (%):	70
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
نسبة المزيج:	جاهز للإستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط:	10 دقائق
الرقم الهيدروجيني للخليط:	9
درجة حرارة التطبيق:	+5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك:	200-300 جم/م ²

