



**Colortech** عبارة عن منتج أسمنتي متطور عالي الأداء. تم تصميمه لجميع أنواع المنشآت السكنية والتجارية تقريبًا ويوفر مقاومة جيدة للتطبيقات الداخلية والخارجية الأكثر تطلبًا



- لا يطبق على المناطق التي تتطلب مقاومة كيميائية عالية.
- لا يطبق على المفاصل التي يزيد حجمها عن 8 مم.
- لا تطبق في درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية أقل من +8 درجة مئوية.
- لا تعتبر المواد المستخدمة في بلاط السيراميك والرصف والطوب والحجر بديلًا لأغشية العزل المائي.
- يمكن أن تؤثر ظروف موقع العمل على اللون النهائي للجبس الملون.
- ينصح باستخدام فواصل التمدد عند الضرورة.

### إجراءات التحضير

- أ) تحضير السطح قبل البدء في تطبيق المنتج، قم بإزالة الفواصل والحطام في وصلات الجص والغبار والأوساخ باستخدام إسفنجة مبللة. لا تترك الماء واقفًا في المفاصل.
- ب) تحضير المنتج أثناء التحريك، قم بصب Colortech في حاوية نظيفة خالية من الصدأ تحتوي على 28-30% وزناً من الماء.
- ج) امزج المنتج بخلاط كهربائي منخفض السرعة لتجنب حبس الهواء حتى يتم الحصول على خليط ناعم. أترك الخليط لمدة 5 دقائق، ثم قومي بالتقليب مرة أخرى لفترة وجيزة قبل الاستخدام.
- د) استخدم المزيج خلال 30-45 دقيقة من تحضيره.

- ج) تطبيق المنتج  
قم بتطبيق المنتج باستخدام ملعقة مطاطية، مع توجيهها عبر المفاصل، من أجل إزالة المنتج الزائد، أمسك الملعقة بزاوية 90 درجة واسحبها قطرًا عبر المفاصل. انتظر حتى يجف المنتج جزئيًا (يصبح معتمًا في حوالي 5-10 دقائق) ثم تابع التنظيف النهائي لسطح البلاط باستخدام إسفنجة مبللة وشطفه بشكل متكرر. يمكن

### مجال التطبيق

- للاستخدام الداخلي والخارجي
- للجدران أو الأرضيات
- مناسب للفواصل من 1 إلى 8 ملم للفسيفساء الزجاجية والسيراميك والبورسلين وغيرها.
- يستخدم للاستخدام التجاري والسكني
- يستخدم لحمامات السباحة والنوافير وغيرها من تطبيقات المناطق الرطبة.
- مناسب للأرضيات والجدران الساخنة
- مناسب للحجر غير الحساس للرطوبة

### المميزات

- مكون واحد وممزوج مسبقًا - فقط امزجه مع الماء
- ممتاز للتطبيقات الرطبة والمغمورة
- تعزيز مقاومة البقع
- سريع الجفاف ويمكن استخدام المناطق بعد 6 ساعات
- سهل الاستخدام
- انخفاض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة - جودة هواء داخلية أفضل
- مقاوم للتشقق والانكماش
- مقاومة الصقيع.
- مرنة

### الاسطح المناسبة

- قطعة سيراميك
- بلاط البورسلين
- قرميد
- بلاط زجاجي

### المواصفات

- لا تخلط مع الأسمنت أو المكونات الأخرى.
- لا تستخدم المحلول الحمضي لتنظيف فواصل الجبس الملون.

إجراء التنظيف الكامل في اليوم التالي بقطعة قماش جافة. عندما لا يزال الجص طريًا، قد يؤدي التنظيف المبكر جدًا إلى إزالة بعض المنتج من الوصلات وقد يتسبب في اختلاف اللون.

#### د) التنظيف

إذا كان من الضروري تسهيل إزالة المنتج المتصلب، فمن المستحسن إجراء التنظيف باستخدام منظف البلاط المخفف في الماء (جزء واحد من منظف البلاط و5 أجزاء من الماء)

#### معدل الاستهلاك

يختلف استهلاك COLORTECH وفقًا لحجم الوصلات وحجم وسمك البلاط.

#### التعبئة والتغليف

يتم توفير Colortech في:

- أكياس بلاستيك 5 كيلو

- أكياس بلاستيك 2 كيلو

#### مدة الصلاحية

الأكياس الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها بعيدًا عن الأرض في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

#### تعليمات السلامة

يحتوي COLORTECH على الأسمت الذي، عند ملامسته للعرق أو سوائل الجسم الأخرى، يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية تجاه تلك التفاعلات القلوية المهيئة والمهيجة وردود الفعل التحسسية تجاه تلك المستعدة. يمكن أن يسبب ضررًا للعيون. قم بارتداء القفازات الواقية والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية أثناء الاستخدام. في حالة ملامسة الجلد أو العينين، اغسلهما فورًا بكمية كبيرة من الماء واطلب الرعاية الطبية



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg

## معلومات تقنية

| هوية المنتج                                          |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| تناسق:                                               | مسحوق ناعم             |
| لون:                                                 | 42 لونا                |
| الكثافة الظاهرية (كجم/م <sup>3</sup> ):              | 1400                   |
| محتوى المواد الصلبة الجافة (%):                      | 100                    |
| معيّار                                               | EN 13888               |
| بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية) |                        |
| بة المزيج:                                           | 28 - 30% ماء حسب اللون |
| ساق المزيج:                                          | معجون سائل             |
| كثافة الخليط (كجم/م <sup>3</sup> ):                  | 1980                   |
| الهيدروجيني للخليط:                                  | 11                     |
| وعاء الحياة للمزيج:                                  | minutes 45-60          |
| حرارة التطبيق:                                       | from +5°C to +35°C     |



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg