



برايمرسي تي أي عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مكون واحد تعتمد على راتنجات الأكرليك.



إجراءات التطبيق

أ) تحضير السطح يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epointect. يجب أن تكون الأسطح الأنهدريتيّة مغطاة بورق الصنفرة.

ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.

ج) تحضير المنتج قم بتحريك برايمرسي تي أي قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو رولة دون تخفيفه. إذا كان سطح الجبس ناعماً ولامعاً بشكل خاص، فمن المستحسن فركه مسبقاً. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمرسي تي أي على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك النموذجي بين 100 و200 جرام/م².

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمرسي تي أي في:

- علب بلاستيك 1 كيلو
- علب بلاستيك 5 كيلو
- علب بلاستيك 10 كيل .

مدة الصلاحية للتخزين

العروة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر برايمرسي تي أي خطيرًا وفقًا للوائح الحالية

وصف المنتج

برايمرسي تي أي عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مكون واحد تعتمد على راتنجات الأكرليك. يتم استخدامه لتحضير اسطح ناعمة، ماصة، وغير ماصة قبل تطبيق منتجات لاصق البلاط مثل DCI 070، DCI 077، DCI 090، DCI 100، DCI 200، DCI 300، DCI 400.

مجال التطبيق

- لمعالجة الأسطح الجبسية قبل تركيب منتجات العزل المائي.
- كطبقة تثبيت لملصقات الرش ذات الأساس الجبس.
- تحسين ترابط مركبات التجانس على الأنهدريتيّة والجبسية.
- توفير امتصاص موحد في الأسطح الأسمنتية أو الجبسية.

الاسطح المناسبة

- اللوح الداعم الأسمنتي
- طبقة المونة الأسمنتية
- أسمنت
- الخرسانة والطوب البناء.
- ألواح الجبس.

شروط الاستخدام

- لا يقوم برايمرسي تي أي بمقاومة الماء للأسطح الجبسية، على الرغم من أنه يقلل بشكل كبير من مساميتها وامتصاصها.
- لا تنطبق على اسطح المغنيسيوم.
- لا يُنصح باستخدام برايمرسي تي أي للتطبيقات الخارجية أو في حالة وجود رطوبة مرتفعة.
- لا تستخدم برايمرسي تي أي بهذه الكمية لتكوين طبقة سطحية، قم بتخفيفها بالماء حتى 100%.

المتعلقة بتصنيف المخاليط. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	1100
اللزوجة (mPa.s)	350
محتوى المواد الصلبة الجافة (%)	30
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
تخفيف	جاهز للإستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	120 دقيقة
الرقم الهيدروجيني للمزيج	9
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	100-200 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg