



Primer SBR عبارة عن برايمر لاصق مكون من مكون واحد يعتمد على راتنجات ستايرين بوتادين.



وخالية من الشحوم والزيوت والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epoinject. يجب أن تكون الأسطح الأنهدريتيّة مغطاة بورق الصنفرة. (ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.

(ج) تحضير المنتج: قم بتحريك منتج برايمر اس بي ار قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو رولة دون تخفيفه. إذا كان سطح الجبس ناعمًا ولامعًا بشكل خاص، فمن المستحسن فركه مسبقًا. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمر اس بي ار على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك النموذجي بين 100 و200 جرام/م².

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمر اس بي ار في:

- علب بلاستيك 1 كيلو
- علب بلاستيك 5 كيلو
- علب بلاستيك 10 كيلو

مدة الصلاحية للتخزين العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة لا يعتبر برايمر اس بي ار خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد

وصف المنتج

برايمر اس بي ار عبارة عن برايمر لاصق مكون من مكون واحد يعتمد على راتنجات ستايرين بوتادين. يتم استخدامه لتحضير اسطح ناعمة، ماصة، وغير ماصة قبل تطبيق منتجات لاصق البلاط مثل DCI 070، DCI 077، DCI 090، DCI 100، DCI 200، DCI 300، DCI 400 إلخ، ومركبات التسوية الذاتية.

مجال التطبيق

- لمعالجة الأسطح الجبسية قبل تركيب منتجات العزل المائي.
- كطبقة تثبيت لملصقات الرش ذات الأساس الجبس.
- تحسين ترابط مركبات التجانس على الأسطح الأنهدريتيّة والجبسية.
- توفير امتصاص موحد في الأسطح الأسمنتية أو الجبسية.

أسطح مناسبة

- طبقة المونة الأسمنتية
- أسمنت
- الخرسانة والطوب البناء
- الجبس ورق الحائط
- محددات
- لا يقوم برايمر اس بي ار بمقاومة الاسطح الجبسية، على الرغم من أنه يقلل بشكل كبير من مساميتها وامتصاصها.
- لا تنطبق على اسطح المغنيسيوم.
- لا يوصى باستخدام برايمر اس بي ار في التطبيقات الخارجية أو في حالة وجود رطوبة مرتفعة.
- لا تستخدم برايمر اس بي ار بهذه الكمية لتكوين طبقة سطحية، بل قم بتخفيفها بالماء حتى 100%.

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير السطح يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة

الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام
الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة
بيانات الامان.

معلومات تقنية	
خصائص المنتج	
تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	1100
اللزوجة (mPa·s)	350
محتوى المواد الصلبة الجافة	30
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
جاهز للإستخدام	تخفيف
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	120 دقيقة
الرقم الهيدروجيني للمزيج	9
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	100-200 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg