



AC Mortar عبارة عن مونة أحادية اللون رمادية فاتحة مسبقة الخلط تعتمد على الجير المطفأ والمواد الرابطة الهيدروليكية والرمال المختارة ومضافات المسحوق الخاصة.



خطوات التطبيق

أ) تحضير السطح يجب أن يكون السطح الذي سيتم تطبيق المادة فيه جافًا ونظيفًا وموحدًا وماصًا ومستقرًا. يجب ألا يكون هناك أي بقايا خارجية مثل: الزيوت والورنيشات وغيرها. لا يسمح بوضع المنتج على سطح مجعد (الطوب المجعد). عندما تجف اسطح الطوب وتتميز بجودة عالية في امتصاص الماء، يقترح رش السطح بالماء قبل تطبيق المنتج.

ب) تحضير منتج خلط AC في خلاط الأسمنت أو في المضخة مع خلاط منفصل،. يمكن تحضير كميات صغيرة من المنتج باستخدام قلاب كهربائي بسرعة منخفضة مع ملحق خلط. بعد إضافة حوالي 5 لترات من الماء النظيف لكل كيس 25 كجم من المنتج في خلاط الأسمنت أو في وحدة الخلط بمضخة لولبية، قم بإضافة المنتج المسحوق ببطء في تدفق مستمر. اخلط لمدة 3 إلى 4 دقائق ثم تأكد من أن المزيج ممزوج جيدًا ومتساوي وأنه لا يوجد أي كتل. تأكد من عدم وجود أي آثار للمونة المسحوقة ملتصقة بجوانب أو أسفل الخلاط.

ج) تطبيق المنتج ضع طبقة من المنتج بسمك 10 إلى 20 ممًا باستخدام مجرفة أو سكين المعجون؛ بمجرد أن يبدأ المنتج في التماسك، قم بذلك السطح باستخدام إسفنجة طفو. يعتمد وقت الانتظار المطلوب قبل تنفيذ هذه العملية على الظروف الجوية المحيطة.

معدل الاستهلاك

يبلغ الاستهلاك حوالي 1.8 كجم/م² بسمك 1 مم.

تعليمات السلامة

منتج AC مهيج. أنه يحتوي على الأسمنت الذي عند ملامسته للعرق أو سوائل الجسم الأخرى يسبب تفاعلًا قلوئيًا مهيجًا وردود فعل تحسسية تجاه الأشخاص المستعدين. يمكن أن يسبب ضررًا للعيون. في حالة ملامسة العينين أو الجلد،

وصف المنتج

AC Mortar عبارة عن مونة أحادية اللون رمادية فاتحة مسبقة الخلط تعتمد على الجير المطفأ والمواد الرابطة الهيدروليكية والرمال المختارة ومضافات المسحوق الخاصة.

بفضل تركيبته الخاصة، فإن المنتج الذي يتم الحصول عليه عن طريق خلط منتج AC مع الماء يتمتع بقدرة التصاق جيدة ومناسب بشكل خاص للاستخدام على جميع الأسطح تقريبًا. يتم تصنيف منتج AC وفقًا للمعيار الأوروبي EN 998-2

مجال التطبيق

البناء المختلط والطوب الجديد والكتل الخرسانية والخرسانة المسلحة المصبوبة في الموقع وداخل جدران المبنى وخارجها. إنتاج المونة القائمة على الأسمنت الجيري المناسب للديكورات الداخلية والخارجية للمباني للاستخدام السكني والثلاثي والتجاري والصناعي، ويتم تنفيذه يدويًا أو باستخدام الآلة.

شروط الاستخدام

- لا تستخدم كمركب تنعيم
- لا تطبق في درجات حرارة أقل من +5 درجة مئوية وما فوق +35 درجة مئوية
- لا تطبق على اسطح ماصة وفي درجات حرارة عالية.
- لا تضيف الأسمنت أو الجير أو المضافات أو الركام
- لا تنطبق على ركائز مطلية.
- لا تنطبق على الكتل العازلة، والخرسانة خفيفة الوزن أو الكتل الخرسانية الخلوية
- لا تستخدم كجص مزيل للرطوبة على الجدران المعرضة للرطوبة المتزايدة
- لا يستخدم في الأيام التي تكون فيها الرياح قوية وعندما تكون الأسطح معرضة للإشعاع الشمسي المباشر.

اغسل فوراً بكمية كبيرة من الماء واطلب العناية الطبية.
يوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية. للحصول
على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن
لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات
سلامة المواد الخاصة بنا

معلومات تقنية

هوية المنتج

تناسق:	مسحوق
لون	رمادي
الحد الأقصى لحجم الركام (مم)	2.5
الكثافة الظاهرية (كجم/م ³)	1500
محتوى الكلوريد (EN 1015-17) (%)	>0.05
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
لون المزيج	سائل - التدفق الحر
الكثافة الظاهرية للملاط الرطب (EN 1015-6) (كجم/م ³)	1800
مسامية الملاط الرطب (EN 1015-7) (%)	25
نطاق درجة حرارة التطبيق	من +5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
وقت التشغيل للملاط الرطب (EN 1015-9)	تقريباً 120 دقيقة
Final performances	
قوة ضاغطة (باسكال)	5.5
قوة الربط على الخرسانة طبقاً للمواصفة EN 1766 ((MPa	0.5 ≤
الامتصاص الشعري (كجم/م ² .ساعة)	الفئة W0
الموصلية الحرارية (W/m·K) (II)	0.3
معامل نفاذية بخار الماء)	10
رد الفعل على إطلاق النار A1	A1



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg