



الملدنات الملدنة - استبدال الجير.



تسمح قدرة أدميكس بي على سد الشقوق بإغلاق الشقوق الصغيرة التي يصل حجمها إلى 0.4 مم

إجراءات التنفيذ

يجب إضافة أدميكس بي مع الركام وعلى أي حال قبل إضافة الملدن الفائق.

الكمية

معدل الكمية الموصى بها لـ أدميكس بي هو 1-3 كجم/100 كجم من المواد الأسمنتية.

التعبئة والتغليف

يتم توفير أدميكس بي في:
- كيس بلاستيك 1 كيلو
- كيس ورقي 25 كجم

مدة الصلاحية

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 60 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر أدميكس بي خطيرًا وفقًا لائحة الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

أدميكس بي

عبارة عن خليط مسحوق مصنوع من مكونات خاصة محبة للماء والتي عند إضافتها إلى خليط الخرسانة تقلل من نفاذية الخرسانة المتصلبة.

مجال التطبيق

يمكن استخدام أدميكس بي مع أي نوع من الخرسانة عند الحاجة إلى تقليل النفاذية. بمجرد إضافة أدميكس بي إلى الخليط، فإنه يتفاعل مع الماء طوال فترة الخدمة الكاملة للخرسانة. يمكن استخدام أدميكس بي لصنع خرسانة مقاومة للبيئات العدوانية. يجب دائمًا احترام فئة التعرض المحددة للخرسانة ولا يمكن استخدام المنتج لتعويض الخرسانة سيئة التصميم. للحصول على نتائج مضمونة، يجب استخدام أدميكس بي فقط في الخرسانة التي تم تصميمها بشكل صحيح مع احترام قاعدتين أساسيتين لإنتاج الخرسانة غير المنفذة، وهما نسبة الماء إلى الأسمنت 0.45 ووقت المعالجة الرطب المناسب. يمكن استخدام أدميكس بي بنجاح لإنتاج الخرسانة للتطبيقات التالية:

- السدود
- الجسور
- مواقف السيارات
- صهاريج التخزين
- الأنابيب والأكوام
- الجدران الاستنادية
- الأنفاق
- الهياكل البحرية.
- الطوابق السفلية والأساسات
- حوض سباحة؛
- العناصر مسبقة الصب.
- حاويات بيضاء.

صفات

أدميكس بي عبارة عن خليط من المركبات النشطة التي في وجود الماء تحول المنتجات الثانوية لترطيب الأسمنت إلى بلورات تقلل من مسامية الخرسانة والشقوق الصغيرة. يقلل أدميكس بي من خصائص نفاذية الخرسانة. أظهرت الاختبارات العملية أن إضافة أدميكس بي إلى الخرسانة يقلل من مستوى امتصاصها الشعري ويجعلها أكثر مقاومة للضغط الهيدروستاتيكي.

معلومات تقنية

هوية المنتج

مظهر	مسحوق
لون	أبيض
كثافة	0.9 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية
المحتوى القلوي (ما يعادل Na O) وفقاً للمعيار EN 480-12 (%)	$\geq 23\%$
الكلوريدات القابلة للذوبان في الماء طبقاً للمعيار EN 480-10 (%)	> 0.1



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg