



يتم استخدام Aircon 4 لتصنيع المونة والخرسانة ذات المقاومة العالية
لأملاح التجميد/الذوبان وإزالة الجليد.



التعبئة

يتم توفير Aircon 4 في:
- عبوة بلاستيك 1 كيلو
- عبوة بلاستيك 5 كجم - عبوة بلاستيك 10 كجم - عبوة بلاستيك 1000 كجم.

الصلاحية

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة
أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة.
سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج
المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر Aircon 4 خطيرًا وفقًا للائحة الحالية المتعلقة
بتصنيف المخاليط. يوصى بارتداء القفازات والنظارات
الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد
الكيميائية
لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن
لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة
بيانات سلامة المواد الخاصة بنا.

وصف المنتج

يتم استخدام Aircon 4 لتصنيع المونة والخرسانة ذات
المقاومة العالية لأملاح التجميد/الذوبان وإزالة الجليد.
حتى في ظل الظروف الصعبة مثل على سبيل المثال.
في بناء الطرق الخرسانية، يتم تحقيق محتوى مسام
الهواء المطلوب بشكل آمن.

مجال التطبيق

- بناء الطرق الخرسانية وبناء الجسور - خرسانة أسطح
الطرق
- كاب ملموسة
- خرسانة جاهزة تتحمل مسافات طويلة
- الخرسانة الهوائية مع الملدنات والملدنات الفائقة
- مخاليط ذات محتوى منخفض من النعومة الفائقة
لتحسين قابلية التشغيل -

المواصفات

- إمكانية التوسعة لتجميد المياه
- مقاومة عالية للتجميد/الذوبان وأملاح إذابة الجليد
- انخفاض امتصاص الماء الشعري
- تحسين قابلية التشغيل
- مقاومة عالية للتجميد/الذوبان وإزالة الجليد عن الأملاح
حتى في ظل الظروف الصعبة
- لا يرتفع إلى السطح حتى في الخرسانة شديدة التدفق
- تأثير منخفض على قوة الضغط.

خطوات التطبيق

Aircon 4 يتم إضافتها بالتزامن مع ماء الخلطة الخرسانية
أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون لمدة 60 ثانية على
الأقل

معدل الاستخدام

0.2 - 0.8% من كتلة الأسمنت.

معلومات تقنية

هوية المنتج

المواد الخافضة للتوتر السطحي الاصطناعية	تعبير
سائل	مظهر
بنّي	لون
1 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
تقريبا. 7	قيمه الحامضيه



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg