



يتم استخدام Aircon 7 لتصنيع الملاط والخرسانة ذات المقاومة العالية
لأملاح التجميد/الذوبان وإزالة الجليد. حتى في ظل الظروف الصعبة مثل
على سبيل المثال.



معدل الاستهلاك

0.2 - 0.8% من كتلة الأسمنت.

التعبئة والتغليف

يتم توفير مكيف الهواء 7 في:

- علبة بلاستيك 1 كيلو

- علبة بلاستيك 5 كجم

- علبة بلاستيك 10 كجم

- علبة بلاستيك 1000 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات
جودة أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة
جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي
للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر AIRCON 7 خطيرًا وفقًا للائحة الحالية المتعلقة
بتصنيف المخالط. يوصى بارتداء القفازات والنظارات
الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد
الكيميائية. لمزيد من
والمعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى
الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد
الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

يتم استخدام Aircon 7 لتصنيع الملاط والخرسانة ذات
المقاومة العالية لأملاح التجميد/الذوبان وإزالة الجليد.
حتى في ظل الظروف الصعبة مثل على سبيل المثال.
في بناء الطرق الخرسانية، يتم تحقيق محتوى مسام
الهواء المطلوب بشكل آمن.

مجال التطبيق

- بناء الطرق الخرسانية وبناء الجسور
- خرسانة أسطح الطرق
- خرسانة جاهزة تتحمل مسافات طويلة
- الخرسانة الهوائية مع الملدنات والملدنات الفائقة
- مخاليط ذات محتوى منخفض من النعومة الفائقة
لتحسين قابلية التشغيل

المواصفات

- إمكانية التوسعة لتجميد المياه
- تقليل تأثير الشفط الشعري
- بدل الغرامات
- مقاومة عالية للتجميد/الذوبان وأملاح إذابة الجليد
- انخفاض امتصاص الماء الشعري
- تحسين قابلية التشغيل
- مقاومة عالية ل
- أملاح التجميد/الذوبان وإزالة الجليد حتى في ظل
الظروف الصعبة
- لا يرتفع إلى السطح حتى في الخرسانة شديدة التدفق
- تأثير منخفض على قوة الضغط.

خطوات التطبيق

يتم إضافة التكييف 7 إما بالتزامن مع ماء الخلطة
الخرسانية أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون مدة هذه
الإضافة 60 ثانية على الأقل.

معلومات تقنية

هوية المنتج

المواد الخافضة للتوتر السطحي الاصطناعية	تعبير
سائل	مظهر
بنّي	لون
1 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
تقريبا. 7	قيمه الحامضيه



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg