



طلاء أكريليك ذو مقاومة



حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة والرطوبة. قم بتنظيف الفرش والبكرات وأدوات العمل الأخرى بالماء قبل أن يجف الطلاء.

التعبئة

1 لتر، 3 لتر، 10 لتر.

التخزين

36 شهراً إذا تم تخزينه في مكان جاف، بعيداً عن مصادر الحرارة، عند درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية، حمايته من الصقيع

تعليمات السلامة

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العين أو البلع، يرجى طلب المشورة الطبية فوراً وإظهار محتويات العبوة. لا تتخلص من المنتج في المصارف.

ملحوظة

- في الأسطح الخرسانية الحديثة، يجب تطبيق المنتج بعد 30-40 يوماً على الأقل.
- يوصى بتجنب تطبيق المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، أو قبل المطر بوقت قصير.

وصف المنتج
طلاء أكريليك عالي الجودة، ذو مقاومة عالية للظروف الجوية المختلفة وخصائص تغطية جيدة.

خصائص المنتج

- بياض فائق
- تغطية ممتازة
- قابلية التشغيل والتسوية جيدة جداً
- التصاق قوي جداً وسريع الجفاف.
- دهانات تدوم طويلاً
- مقاومة عالية للظروف الجوية.

توصيات للاستخدام

يتم استخدامه في جميع الجدران الداخلية والجديدة والقديمة والمطلية مسبقاً بالطلاء الأسمنتي والأسمنت والجير وما إلى ذلك، وفي أي نوع من المساحات الخارجية وما إلى ذلك وأيضاً لطلاء الأسطح الخرسانية.

إرشادات التطبيق

- طريقة التطبيق: فرشاة أو رولة أو رش
- التخفيف: ينصح بتخفيفه بالماء بنسبة 10-15%، باستثناء قاعدة D التي لا ينصح بتخفيفها أكثر من 5%.

إعداد المنتج

قم بتخفيف منتج ALPEN PROFI - 21 بنسبة 10 - 15% من الماء، باستثناء القاعدة D التي لا ينصح باستخدامها أكثر من 5%، مع التأكد من امتزاجها بالكامل مع الطلاء. استخدم خلاطاً كهربائياً منخفض السرعة للحصول على خليط متجانس وكامل قدر الإمكان.

تطبيق المنتج

يتم تطبيق Alpen Profi-21 بواسطة فرشاة أو بكرة. تتضمن دورة التطبيق على الأقل تطبيق طبقتين من الطلاء. الوقت اللازم بين الطلاءين هو 2-4 ساعات

معلومات تقنية

هوية المنتج	
كوبوليمر أكريليك	مادة صمغية
1,50±0,02 جرام/مل	الكثافة EN ISO 2811-1
65%	البقايا الجافة EN ISO 3251
10-15%	درجة التخفيف
± 5 كو	اللزوجة
4 - ساعات	وقت التجفيف بين طبقتين
10≤	المركبات العضوية المتطايرة في المنتج الجاهز
20.2.	(التوجيه الأوروبي)
≤ 98% الفئة الأولى	(EC/2004/42) (جم/لتر)
الفئة الأولى	انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة المحيطة



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg