



طلاء أكرليك للاستخدام الخارجي مع خصائص تغطية وتسوية جيدة جدًا.



استخدمي خلاطاً كهربائياً منخفض السرعة للحصول على خليط متجانس وكامل قدر الإمكان.

تطبيق المنتج

يتم تطبيق Alpen Profi-32 بواسطة فرشاة أو بكرة. تتضمن دورة التطبيق على الأقل تطبيق طبقتين من الطلاء. الوقت اللازم بين الطلاءين هو 2-4 ساعات حسب الظروف الجوية ودرجة الحرارة والرطوبة. قم بتنظيف الفرش والبكرات وأدوات العمل الأخرى بالماء قبل أن يجف الطلاء.

التعبئة والتغليف

3 لتر، 9 لتر، 15 لتر.

الخزين

36 شهرًا إذا تم تخزينه في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة، عند درجة حرارة تتراوح بين +5 درجة مئوية و+30 درجة مئوية، حمايته من الصقيع.

تعليمات السلامة

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العين أو البلع، يرجى طلب المشورة الطبية فورًا وإظهار محتويات العبوة. لا تتخلص من المنتج في المصارف. • في الأسطح الخرسانية الطازجة، يجب تطبيق المنتج بعد 30-40 يومًا على الأقل. • يوصى بتجنب تطبيق المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، أو قبل المطر بوقت قصير

وصف المنتج

طلاء أكرليك اقتصادي للاستخدام الخارجي مع خصائص تغطية وتسوية جيدة جدًا.

خصائص المنتج

- خصائص الترابط الجيدة
- يعطي سطح مطفي
- تغطية جيدة جدًا
- حل اقتصادي للاستخدام الخارجي.

توصيات للاستخدام

يتم استخدامه في جميع الجدران الداخلية والجديدة والقديمة والمطلية مسبقًا بالطلاء الأسمنتي والأسمنت والجير وما إلى ذلك كما هو الحال في أي نوع من المساحات الخارجية وما إلى ذلك وأيضًا لطلاء الأسطح الخرسانية.

إرشادات التطبيق

- طريقة التطبيق: الفرشاة، الرول أو الرش
- التخفيف: ينصح بتخفيفه بالماء بنسبة 10-15%.

تحضير السطح

يجب أن تكون الأسطح جافة تمامًا ونظيفة وخالية من الغبار والعناصر التي تعيق التصاق الطلاء. قم بإصلاح جميع الشقوق والأجزاء التالفة باستخدام منتجات Deutschcolor، وSpachtel Masseng، وما إلى ذلك. ومن ثم، يوصى باستخدام بطانة Macht Tief- grund Wasser، المخففة بالماء بنسبة 1:1. عند وضع البطانة، تجنب إنشاء طبقة، مما يؤدي إلى إنشاء طبقة مشاكل في لصق الطلاء على الدعم.

تحضير المنتج

قم بتخفيف منتج Alpen Profi-32 بالماء بنسبة 10-15%، مع التأكد من امتزاجه بالكامل مع الطلاء.

معلومات تقنية

هوية المنتج	
كوبوليمر أكريليك	مادة صمغية
1,55±0,02 جرام/مل	الكثافة EN ISO 2811-1
65%	البقايا الجافة EN ISO 3251
10-15%	درجة التخفيف
± 15 كو	اللزوجة
4 - ساعات	وقت التجفيف بين طبقتين
10≤	المركبات العضوية المتطايرة في المنتج الجاهز
20.2.	(التوجيه الأوروبي)
≤ 98% الفئة الأولى	(EC/2004/42) (جم/لتر)
الفئة الأولى	انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة المحيطة



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg