



Beto Accelerator عبارة عن خليط سائل مصنوع من مسرعات تصلب عالية الكفاءة وخالية من .



معدل الاستهلاك

0.5 - 3% وزناً من الأسمنت.
ويعتمد معدل التخلف الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة الذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والركام ونسبة الماء ودرجات الحرارة.
يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير Beto Accelerator في:
- عبلة بلاستيك 1 كيلو
- عبلة بلاستيك 5 كيلو
- عبلة بلاستيك 10 كجم
- عبلة بلاستيك 1000 كجم .

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ

تعليمات الأمان

لا يعتبر BETO ACCELERATOR خطيرًا وفقًا لائحة الحالة المتعلقة بتصنيف المخاليل.
يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

Beto Accelerator عبارة عن خليط سائل مصنوع من مسرعات تصلب عالية الكفاءة وخالية من .
مسرّع بيتو هو عبارة عن محلول من الأملاح غير العضوية المذابة في الماء مع القدرة على تسريع عملية ترطيب الأسمنت، وبالتالي تقليل وقت الإعداد وزيادة قوة المزيج بعد دورات معالجة قصيرة. يكون التأثير المتسارع لمسرّع بيتو أكبر بشكل عام عندما تكون درجة حرارة الخرسانة أو درجة الحرارة المحيطة أقل من +10 درجة مئوية أثناء مرحلة الصب.

مجال التطبيق

• قوة ميكانيكية عالية بعد دورات المعالجة القصيرة.
• دورات معالجة البخار أقصر.
• صب الخرسانة عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من +10 درجة مئوية.
• تحسين دورات الإنتاج.
• خلط الخرسانة المسلحة.

المواصفات

Beto Accelerator عبارة عن خليط مصنوع من مسرعات مجموعة خالية من الكلوريد وغير قابلة للتآكل ويستخدم في صناعة الخرسانة المسلحة دون آثار تآكل محتملة.

يعد Beto Accelerator بمثابة محفز لتكوين منتجات الترطيب، ويقلل من أوقات الإعداد ويسرع من تطوير القوة الميكانيكية، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة

إجراءات التطبيق

تتم إضافة Beto Accelerator في وقت واحد مع الماء. يمكن دمج Beto Accelerator مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معلومات تقنية

هوية المنتج	
ملح غير عضوي	تعبير
سائل	مظهر
أصفر شفاف	لون
1.30 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
$\leq 2\%$	المحتوى القلوي (ما يعادل Na2O) وفقًا للمعيار EN 480-12 (%)
$\leq 0.10\%$	إجمالي محتوى أيون الكلوريد
تقريباً، 9	قيمه الحامضية



+1 55 12 258 428
info@dc-industries.us
www.dc-industries.us