



وصف المنتج

BETO AES 28 عبارة عن مادة مساعدة للتعبئة والضغط تم تصميمها للتخلص من لزوجة الخرسانة شبه الجافة عند ارتفاع نسب الماء إلى الأسمنت. تؤدي الخرسانة الحبيبية الناتجة إلى ملء القالب بشكل متساوٍ وتقلبات أقل في الجودة مع ضمان ضغط الخرسانة المستهدف.



- علبه بلاستيك 10 كجم
- علبه بلاستيك 1000 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات الأمان

لا يعتبر **BETO AES 28** خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

مجال التطبيق

- الرصف الخرساني
- بلاط السقف
- أحجار الرصف.

صفات

- خصائص حبيبية لتعبئة العفن بالرغم من ارتفاع نسبة الماء
- توزيع الخرسانة بالتساوي في الغرف الفردية عبر قالب الدمك
- اختلافات أقل في الجودة وبالتالي منتجات أقل من الدرجة

إجراءات التطبيق

يتم إضافة **Beto AES 28** إما في وقت واحد مع ماء الخلطة الخرسانية أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون لمدة 60 ثانية على الأقل. يمكن دمج **Beto AES 28** مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

0,2 - 0,6% من وزن الأسمنت.

ويعتمد معدل التخلف الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة الذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والركام ونسبة الماء ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير **Beto AES 28**

- علبه بلاستيك 1 كيلو
- علبه بلاستيك 5 كجم

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
السطحي	تعبير
سائل	مظهر
أصفر فاتح	لون
1.05 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg