



Betofluid P300 P هو الجيل الثالث من الملدنات الفائقة عالية الأداء ومخفض المياه في شكل مسحوق، يعتمد على تقنية البوليمر متعدد الكربوكسيلات (PCE).



إجراءات التطبيق

يتم إضافة بيتوفلويد P300 في وقت واحد مع ماء الخلطة الخرسانية. يمكن دمج Betofluid P300 مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

اعتمادًا على التطبيق، تتراوح الجرعة من 0.05 إلى 0.5% من وزن المادة الرابطة.

التعبئة والتغليف

يتوفر بيتوفلويد P300 في:
- كيس بلاستيك 20 كجم

مدة الصلاحية للتخزين

العروة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات الأمان

لا يعتبر BETOFLUID P300 خطيرًا وفقًا لائحة الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

Betofluid P300 P هو الجيل الثالث من الملدنات الفائقة عالية الأداء ومخفض المياه في شكل مسحوق، يعتمد على تقنية البوليمر متعدد الكربوكسيلات (PCE).

مجال التطبيق

تم تصميم Betofluid P300 P للاستخدام في المنتج الجاف الأسمنتي أو تطبيقات الخرسانة الجافة. مناسب بشكل خاص للأسمنت الذي يحتوي على نسبة عالية من C3A والكبريتات والقلويات ولكن أيضًا لمجموعة واسعة من أنظمة كبريتات الكالسيوم أو الأنظمة الرابطة الثلاثية. Betofluid P300 P قابل للتطبيق عالميًا ويمكن استخدامه لإنتاج: كبريتات الكالسيوم وأذرع التسوية الذاتية والطبقات السفلية المونة غير القابلة للانكماش، والمواد اللاصقة للبلاط، خرسانة ذاتية التسوية وذاتية الدمك ذات نسبة وزن منخفضة

صفات

- تخفيض كبير للمياه بجرعة منخفضة، مما يؤدي إلى أوقات تجفيف أقصر وكثافات وقوة أعلى
- تقليل جهود المعالجة والضغط بسبب التدفق الجيد جدًا وسلوك التسوية الذاتية
- نشاط مرتفع بشكل خاص في الأنظمة ذات قيمة الرقم الهيدروجيني < 12
- تقليل أوقات الخلط بسبب سرعة الامتصاص
- تحسين سلوك الانكماش والزحف-
- تأثير منخفض على الترطيب، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك المسرع
- متوافق مع الأسمنت الذي يحتوي على نسبة عالية من C3A والكبريتات والقلويات
- متوافق مع الإضافات الأخرى (مثل أحماض الفاكهة، مثل حمض الستريك) - خالي من الفورمالدهيد والأمونيا

معلومات تقنية

هوية المنتج	
السطحي	تعبير
سائل	مظهر
أصفر فاتح	لون
0.65 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
$\leq 2.0\%$	ما يعادل أكسيد الصوديوم
$\leq 0.10\%$	إجمالي محتوى أيون الكلوريد
تقريبا. 4	قيمه الحامضية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg