



خليط التلدين للخرسانة المعتمد على الليجنوسلفونات



العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتوبلاست إف خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات والكاملة حول

للاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

للاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتوبلاست إف هو ملدن اقتصادي للخرسانة عالية الجودة ذات قوة مبكرة عالية.

مجالات التطبيق

- صب الخرسانة بدرجات الاتساق S5 و S4
- الخرسانة ذاتية الدمك
- الخرسانة عالية القوة
- الخرسانة المرئية.

المواصفات

- تشتت أفضل للجزيئات الدقيقة
- احتكاك أقل بين جزيئات الأسمنت
- انخفاض الحاجة إلى الماء
- تسريع تهوية الخرسانة المدمجة من خلال الحفاظ على الاتساق الأمثل وبالتالي الطول المثالي لوقت المعالجة
- انخفاض نسب الماء إلى الأسمنت بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي ارتفاع قوة الخرسانة المبكرة
- اتساق السائل بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي تقليل وقت التثبيت والضغط والانتهاج من معالجة الخرسانة بشكل كبير

إجراءات التطبيق

يتم إضافة بيتوبلاست إف في نفس الوقت مع الماء. يمكن دمج بيتوبلاست إف مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

0.2 - 2.5% وزناً من الأسمنت.
يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

- يتم توفير بيتوبلاست إف في:
 - عبوة بلاستيك 1 كيلو
 - عبوة بلاستيك 5 كجم
 - عبوة بلاستيك 10 كجم
 - عبوة بلاستيك 1000 كجم.
- مدة الصلاحية للتخزين

معلومات تقنية

خصائص المنتج

ليجنوسلفونات	تعبير
سائل	مطهر
بني	لون
1.15 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
$\leq 0.5\%$	ما يعادل أكسيد الصوديوم
$\leq 0.10\%$	إجمالي محتوى أيون الكلوريد
تقريبا. 4	قيمه الحامضيه



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg