



ضبط تثبيت إضافة الخرسانة



التعبئة والتغليف

- يتم توفير البتوريت في:
- علبة بلاستيك 1 كيلو
- علبة بلاستيك 5 كجم
- علبة بلاستيك 10 كجم
- علبة بلاستيك 1000 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العروة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 12 شهراً إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتوريت خطراً وفقاً للائحة الحالية المتعلقة بتصنيف المخاليط. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات إضافية وكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتوريت عبارة عن مجموعة مثبطة للخرسانة ذات كفاءة عالية.

مجال التطبيق

- يصب بكمية كبيرة
- لمسافات طويلة
- تجنب المفاصل الباردة
- فواصل البناء
- ارتفاع درجة الحرارة
- الخرسانة المعاد اهتزازها
- الخرسانة الجاهزة.

المواصفات

- زيادة وقت التحضير في الطقس الحار
- تسريع التصلب بعد التحضير
- زيادة القوة النهائية
- سيطرة طويلة الأمد على خسارة الركود.
- تشطيب سطحي أفضل
- خالي من الكلوريد؛ لا يهاجم التسليح.

إجراءات التطبيق

يتم إضافة البتوريت بالتزامن مع ماء الخلطة الخرسانية أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون مدة ذلك 60 ثانية على الأقل.

يمكن دمج بيتوريت مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

0.20 - 1% وزناً من الأسمنت.
يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

معلومات تقنية

خصائص المنتج

مركب بولي هيدروكسيل	تعبير
سائل	مظهر
أزرق فاتح	لون
1.05 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كثافة
$\geq 0.5\%$	ما يعادل أكسيد الصوديوم
تقريباً 6	قيمه الحامضية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg