



برايمر إي سي إكسترا عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجاهز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات القائمة على الأسمنت بالعديد من الاسطح الناعمة الماصة وغير الماصة.





وصف المنتج

برايمر إي سي إكسترا عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجاهز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات القائمة على الأسمنت بالعديد من الاسطح الناعمة الماصة وغير الماصة.

مجال التطبيق

- ٠ للاستخدام الداخلي والخارجي
- · الاسطح الماصة وغير الماصة
- · تعزيز التصاق مونة البلاط ومونة التسوية ومركبات التسوية الذاتية للأسمنت
 - · لتقليل امتصاص الاسطح عالية الامتصاص

الاسطح المناسبة

- · البلاط أو الحجر
 - ۰ اسمنت
- · طبقات الأسمنت
 - · لصق الجبس
- ٠ الجبس ورق الحائط
- · اللوح الداعم الأسمنتي
- · مركبات التسوية الذاتية
 - ٠ اللاصقات

شروط الاستخدام

- · لا يستخدم في المناطق المعرضة للرطوبة.
 - · يستخدم على الاسطح الجافة فقط.
- ٠ لا ينبغي تطبيقه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أو السطح أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة
 - · ألاً تتجاوز مدة تركيب البلاط أكثر من 24 ساعة.

إجراءات التطبيق



أ) إعداد السطح

يجب أن تكون الاسطح ميكانيكيا

قوية وجافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والطلاء المتبقى وغيرها من المواد السائبة.

وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح.

يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epoinject. يجب ان تكون الأسطح الأنهيدريتية مغطاة بورق الصنفرة.

- ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.
- ج) تحضير المنتج قم بتحريك جهاز برايمر إي سي إكسترا قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو برولة دون تخفيفه.
 - بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمر إي سي إكسترا على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك الطبيعي بين 0.20 و0.30 كجم/م2.

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمر إي سي إكسترا في:

- عبوة بلاستيكية 5 كجم
- عبوة بلاستيكية 20 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبا.

تعليمات السلامة

لا يعتبر برايمر إي سي إكسترا خطيرًا وفقًا للوائح الحالية



المتعلقة بتصنيف المخاليط. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة الخاصة بنا.

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
سائلة	تناسق
أبيض	لون
1350	الكثافة (كجم/م3)
70	محتوى المواد الصلبة الجافة
بيانات التطبيق (عند 23+ درجة مئوية و%50 رطوبة نسبية)	
جاهز للإستخدام	تخفيف
120 دقیقة	وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط
9	الرقم الهيدروجيني للمزيج
5+ درجة مئوية إلى 35+ درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
200-300 جرام/م2	استهلاك



+1 55 12 258 428 info@dc-industries.us www.dc-industries.us

