



برايمر إي سي آر عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجهاز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات القائمة على الأسمنت بالعديد من الأسطح الناعمة الماصة وغير الماصة.



إجراءات التطبيق

(أ) إعداد السطح

يجب أن تكون الأسطح ميكانيكياً

قوية وجافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والطلاء المتبقي وغيرها من المواد السائبة. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epointect. يجب أن تكون الأسطح الأنهدريتيّة مغطاة بورق الصنفرة.

(ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.

(ج) تحضير المنتج قم بتحريك برايمر إي سي آر قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو رولة دون تخفيفه. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمر إي سي آر على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك الطبيعي بين 0.20 و 0.30 كجم/م².

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمر إي سي آر في:

- عبوة بلاستيكية 5 كجم
- عبوة بلاستيكية 20 كجم.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية من العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

وصف المنتج

برايمر إي سي آر عبارة عن برايمر متعدد الاستخدامات مكون من مكون واحد وجهاز للاستخدام وخالي من المذيبات تم تصميمه لتعزيز التصاق المنتجات القائمة على الأسمنت بالعديد من الأسطح الناعمة الماصة وغير الماصة.

مجال التطبيق

- للاستخدام الداخلي والخارجي
- الأسطح الماصة وغير الماصة
- تعزيز التصاق مونة البلاط ومونة التسوية ومركبات التسوية الذاتية للأسمنت
- لتقليل امتصاص الأسطح عالية الامتصاص

الأسطح المناسبة

- البلاط أو الحجر
- أسمنت
- طبقات الأسمنت
- لصق الجبس
- الجبس ورق الحائط
- اللوح الداعم الأسمنتي
- مركبات التسوية الذاتية والترقيع.
- اللاصقات

شروط الاستخدام

- لا يستخدم في المناطق المعرضة للرطوبة.
- يستخدم على الركائز الجافة فقط.
- لا ينبغي تطبيقه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أو السطح أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.
- ألا تتجاوز مدة تركيب البلاط أكثر من 24 ساعة.

تعليمات السلامة

لا يعتبر برايمر إي سي آر خطيرا وفقا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخاليط ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

معلومات تقنية

هوية المنتج

تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	1350
محتوى المواد الصلبة الجافة (%)	70
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
تخفيف	جاهز للاستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	120 دقيقة
الرقم الهيدروجيني للمزيج	9
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	200-300 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg