



برايمر دي عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مكون واحد تعتمد على راتنجات الأكرليك.



وخالية من الشحوم والزيوت والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epointect. يجب أن تكون الأسطح الأنهدريتيّة مغطاة بورق الصنفرة. (ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.

(ج) تحضير المنتج قم بتحريك البرايمر د قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو بكرة دون تخفيفه. إذا كان سطح الجبس ناعماً ولامعاً بشكل خاص، فمن المستحسن فركه مسبقاً. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمر دي على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك النموذجي بين 100 و200 جرام/م².

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمر دي في:

- علبة بلاستيك 1 كيلو
- علبة بلاستيك 5 كيلو
- علبة بلاستيك 10 كيلو

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهراً إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر برايمر دي خطيراً وفقاً للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس

وصف المنتج

برايمر دي عبارة عن مادة لاصقة مكونة من مكون واحد تعتمد على راتنجات الأكرليك. يتم استخدامه لتحضير اسطح ناعمة وماسة وغير ماسة قبل تطبيق منتجات لاصق البلاط ومركبات التسوية الذاتية.

مجال التطبيق

- لمعالجة الأسطح الجبسية قبل تركيب منتجات العزل المائي.
- كطبقة تثبيت لملصقات الرش ذات الأساس الجبس.
- تحسين ترابط مركبات التجانس على الأسطح الأنهدريتيّة والجبسية.
- توفير امتصاص موحد في الأسطح الأسمنتية أو الجبسية

الاسطح المناسبة

- اللوح الداعم الأسمنتي
- طبقة المونة الأسمنتية
- أسمنت
- الخرسانة والطوب الحجري.
- ألواح الجبس.

مواصفات

- لا يقوم برايمر دي بمقاومة الاسطح الجبسية، على الرغم من أنه يقلل بشكل كبير من مساميتها وامتصاصها.
- لا تنطبق على اسطح المغنيسيوم.
- لا يوصى باستخدام برايمر دي في التطبيقات الخارجية أو في حالة وجود رطوبة متزايدة.
- لا تضع برايمر دي بهذه الكمية لتكون طبقة سطحية، بل قم بتخفيفه بالماء حتى 100%.

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير السطح يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة

الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة.

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	1100
اللزوجة (mPa.s)	350
محتوى المواد الصلبة الجافة (%)	30
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
تخفيف	جاهز للإستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	120 دقيقة
الرقم الهيدروجيني للمزيج	9
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	100-200 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg