



أساس مذيب مكون واحد لطلاءات العزل المائي من مادة البولي يوريثين.



وخالية من الشحوم والزيوت والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام Epointect. يجب أن تكون الأسطح الأنهيدريدية مغطاة بورق الصنفرة.

(ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.
(ج) تحضير المنتج قم بتحريك برايمر بي يو فاست قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو رولة دون تخفيفه. إذا كان سطح الجبس ناعمًا ولامعًا بشكل خاص، فمن المستحسن فركه مسبقًا. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك برايمر بي يو فاست على مسامية السطح وامتصاصه. يتراوح الاستهلاك النموذجي بين 200 و300 جرام/م².

التعبئة والتغليف

يتم توفير برايمر بي يو فاست في:
- علبة بلاستيك 1 كيلو
- علبة بلاستيك 5 كيلو
- علبة بلاستيك 10 كيلو.

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

وصف المنتج

برايمر بي يو فاست مخصص لتعزيز وتحسين خصائص الأسطح الضعيفة أو المتفتتة أو البودرة. كما أنها مناسبة للاستخدام الخارجي لتعزيز سطح الألواح الخرسانية، والطوب، والحجر الرملي، والأسمنت، والمونة الزخرفية القائمة على الجير.

مجال التطبيق

- لمعالجة الأسطح الجبسية قبل تركيب منتجات العزل المائي.
- كطبقة تثبيت لملصقات الرش ذات الأساس الجبس.
- تحسين ترابط مركبات التجانس على الأسطح الأنهيدريدية والجبسية.
- توفير امتصاص موحد في الأسطح الأسمنتية أو الجبسية.

اسطح مناسبة

- اللوحة الداعم الأسمنتية
- طبقة المونة الأسمنتية
- أسمنت
- الخرسانة والطوب البناء

شروط الاستخدام

- لا يقوم برايمر بي يو فاست بمقاومة الاسطح الجبسية، على الرغم من أنه يقلل بشكل كبير من مساميتها وامتصاصها.
- لا تنطبق على اسطح المغنيسيوم.
- لا يُنصح باستخدام برايمر بي يو فاست في التطبيقات الخارجية أو في الأماكن التي ترتفع فيها الرطوبة.
- لا تستخدم برايمر بي يو فاست بهذه الكمية لتكوين طبقة سطحية، بل قم بتخفيفها بالماء حتى 100%.

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير السطح يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة

تعليمات السلامة

لا يعتبر برايمر بي يو فاست خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخاليط. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة. منتج للاستخدام المهني.

معلومات تقنية	
خصائص المنتج	
تناسق	سائل
لون	أصفر فاتح
الكثافة (كجم/م ³):	1200
اللزوجة (mPa.s):	350
محتوى المواد الصلبة الجافة (%):	100
مواصفات المنتج	
تخفيف	جاهز للاستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	20-40 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	200-300 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg