



Primer SL عبارة عن قاعدة من البولي يوريثين خالية من المذيبات ومكون واحد، وهي عبارة عن برايمر معزز للالتصاق جاهز للاستخدام والذي يعالج بسرعة من خلال وجود الرطوبة في الهواء.



ج) تحضير المنتج قم بتحريك PRIMER SL قبل الاستخدام؛ قم بتوزيعه بشكل موحد على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو بكرة دون تخفيفه. إذا كان سطح الجبس ناعماً ولامعاً بشكل خاص، فمن المستحسن فركه مسبقاً. بمجرد أن يجف، قم بتثبيت البلاط.

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك PRIMER SL

يتراوح الاستهلاك النموذجي بين 100 و 200 جرام/م².

التعبئة والتغليف

- يتم توفير Primer SL في:
- علب بلاستيك 1 كيلو
 - علب بلاستيك 5 كيلو
 - علب بلاستيك 10 كيلو

مدة الصلاحية للتخزين

العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة لتكون ذات جودة أولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. سوف تقلل الرطوبة العالية العمر الافتراضي للمنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر PRIMER SL خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. ومع ذلك، يوصى بارتداء الملابس الواقية والقفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من صحيفة بيانات السلامة.

وصف المنتج

Primer SL عبارة عن قاعدة من البولي يوريثين خالية من المذيبات ومكون واحد، وهي عبارة عن برايمر معزز للالتصاق جاهز للاستخدام والذي يعالج بسرعة من خلال وجود الرطوبة في الهواء.

مجال التطبيق: يُستخدم Primer SL كمعزز ربط للمواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة من مادة البولي يوريثين على الأسطح غير الماصة، مثل المعادن والسيراميك والزجاج والألواح المطلية أو الأسطح الماصة، مثل الخرسانة، إلخ.

يتم استخدام Primer SL للمفاصل التي تكون على اتصال متكرر بالسوائل لفترات طويلة من الزمن أو تتعرض لضغوط ميكانيكية عالية بعد إغلاقها.

الاسطح المناسبة

- سطح معدني
- أسمنت
- سيراميك
- زجاج
- السطح المطلية.
- الطوب.

شروط الاستخدام

- لا يقوم PRIMER SL بمقاومة الاسطح الجبسية، على الرغم من أنه يقلل بشكل كبير من مساميتها وامتصاصها.
- لا تنطبق على اسطح المغنيسيوم.
- لا يوصى باستخدام PRIMER SL في التطبيقات الخارجية أو في الأماكن التي ترتفع فيها الرطوبة.
- لا تستخدم PRIMER SL بهذه الكمية لتكوين طبقة سطحية، بل قم بتخفيفها بالماء حتى 100%.

خطوات التطبيق

أ) تحضير السطح يجب أن تكون الاسطح جافة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. وفي كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة خاصة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الاسطح الخرسانية باستخدام Epoinject. يجب أن تكون الاسطح الأنهدريتي مغطاة بورق الصنفرة. ب) تحضير المنتج جاهز للاستخدام.

معلومات تقنية

خصائص المنتج

تناسق	سائل
لون	أبيض
الكثافة (كجم/م ³)	1100
اللزوجة (mPa.s)	350
محتوى المواد الصلبة الجافة	100
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
تخفيف	جاهزة للإستخدام
وقت الانتظار قبل تطبيق الملاط	120 دقيقة
الرقم الهيدروجيني للمزيج	9
درجة حرارة التطبيق	+5 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية
استهلاك	100-200 جرام/م ²



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg