



يعتبر بيتو ايه اي اس 4 مخففًا للترسيب مع تأثير ملدن متزامن خاصة للعناصر المصبوبة مسبقًا.



### الجرعة

0,2 - 0,6 % حسب وزن الأسمنت. يعتمد معدل التباطؤ المحقق بشكل مباشر على معدل الجرعة والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

### التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتو ايه اي اس 26 في:  
- عبوة بلاستيكية 1 كجم  
- عبوة بلاستيكية 5 كجم  
- عبوة بلاستيكية 10 كجم  
- عبوة بلاستيكية 1000 كجم

### مدة الصلاحية - التخزين

إن العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. وسوف تعمل الرطوبة العالية على تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

### تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتو ايه اي اس 26 خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة المتخذة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج

### وصف المنتج

يعتبر بيتو ايه اي اس 26 مخففًا للترسيب مع تأثير ملدن متزامن خاصة للعناصر المصبوبة مسبقًا.

### مجال التطبيق

بلاط الرصف، بلاط خرساني مصنوع من الخرسانة شبه الجافة عناصر الحدائق والمناظر الطبيعية الملونة.

### الخصائص

- تشتت أفضل وترطيب للأسمنت والمواد المضافة والأصباغ
- قوى احتكاك أقل بين الأسمنت والمواد الخام
- إدخال أصغر مسام هوائية موزعة بالتساوي
- تأثير كاره للماء بشكل كبير من خلال زيادة التوتر السطحي للماء
- قدرة ضغط أقوى، مما يسمح بتحقيق كثافات أعلى للخرسانة
- تأثير مضاد للالتصاق
- الحفاظ على الشكل بعد فك القالب فورًا
- جوانب وأسطح ناعمة
- لون موحد وكثيف للخرسانة

### إجراء التطبيق

يتم إضافة بيتو ايه اي اس 26 إما في نفس الوقت مع ماء خليط الخرسانة أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون 60 ثانية على الأقل. يمكن دمج بيتو ايه اي اس 26 مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

## معلومات تقنية

### مواصفات المنتج

أوليات	التركيب
سائل	المظهر
أصفر فاتح	اللون
kg/Lt at +20°C 1.05	الكثافة



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg