



خليط موسع لتعويض الانكماش



التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتو إيه اكس 55 في:
- متوفر في أكياس بلاستيكية بوزن 25 كجم.

مدة الصلاحية- التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج جودة عالية لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. ستقلل الرطوبة العالية من مدة صلاحية المنتج المعبأ في أكياس.

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتو إيه اكس 55 خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة المتخذة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتو إيه اكس 55 هو خليط مسحوق يضاف إلى الأسمنت لتحضير مونة فائقة السيولة وقابلة للضخ.

مجال التطبيق

· مونة لملء أغلفة الكابلات ذات الشد في الخرسانة المجهزة مسبقًا؛ · مونة لتثبيت قضبان التسليح أو قضبان الشد أو المسامير في الخرسانة أو الصخور؛ · مونة لملء التجاويف والشقوق في الصخور أو الخرسانة التالفة.

الخصائص

- تشتت أفضل للجسيمات الدقيقة والأسمنت
- احتكاك أقل بين جزيئات الأسمنت وحبيبات الكتل
- انخفاض الحاجة إلى الماء
- تهوية أسرع للخرسانة المدفونة من خلال الحفاظ على الاتساق بشكل مثالي وبالتالي طول وقت المعالجة المثالي
- نسب منخفضة من الماء إلى الأسمنت بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي قوة الخرسانة المبكرة العالية
- اتساق سائل بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي تقليل وقت التركيب والضغط والتشطيب بشكل كبير لمعالجة الخرسانة.

طريقة الاستخدام

يعتبر بيتو إيه اكس 55 عبارة عن خليط مسحوق له خاصية التمدد، ويُمزج مع الأسمنت والماء لإعداد مواد اللصق بالحقن ذات السيولة العالية وقابلية التشغيل الممتدة. تعمل خاصية التمدد الخاصة ببيتو إيه اكس 55 على إزالة الانكماش الهيدروليكي تمامًا وتعزز التمدد سواء في الحالة البلاستيكية أو أثناء التصلب.

الجرعة

2-4% من وزن الأسمنت.
يعتمد معدل التباطؤ الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

أوليات	التركيب
سائل	المظهر
أصفر فاتح	اللون
kg/Lt at +20°C 1.05	الكثافة
0.5% $\geq$	ما يعادل أكسيد الصوديوم
0.10% $\geq$	إجمالي محتوى أيون الكلوريد



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg