



تقليل الانكماش في الخلطات الخرسانية.



- علبه بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتو شرنك 400 خطيرًا وفقًا للتنظيم الحالي فيما يتعلق بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة تحذير

يحتوي على أسمنت بورتلاند: الكروم السادس > 2 جزء في المليون
خلال فترة صلاحية المنتج. H315 H317 قد يسبب تفاعلاً تحسسياً للجلد. H318 H335 قد يسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي. P261 تجنب استنشاق الغبار. P280 ارتد قفازات واقية / ملابس واقية / حماية للعين / حماية للوجه. P302 + P352 في حالة ملامسة بشرتك: اغسلها بكمية كبيرة من الماء / ... P338 + P351 + P305 في حالة ملامسة عينيك: اشطفها بحذر بالماء لعدة دقائق. قم بإزالة العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وسهلة الإزالة. استمر في الشطف. P310 اتصل فوراً بمركز السموم/الطبيب... المختص بالتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يُرجى الرجوع إلى أحدث نسخة من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا.
منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

يعد بيتو شرنك 400 مادة مضافة لتقليل الانكماش الناتج عن التجفيف.

مجال التطبيق

يعد بيتو شرنك 400 مناسباً بشكل خاص لإنتاج الخرسانة عالية الأداء مع سلوك انكماش منخفض للغاية عند التجفيف. كما يزيد من متانة الهيكل بشكل كبير.

الخصائص

- يقلل من الانكماش الناتج عن التجفيف بنسبة 40% تقريباً. اعتماداً على تصميم الخليط.

- خصائص الخرسانة الحديثة والمتصلية لا تتغير.
- يمكن دمجه مع عامل سحب الهواء لإنتاج الخرسانة المقاومة للصقيع وأملاح إذابة الجليد.
- تحسين نفاذية الماء بشكل كبير.
طريقة الاستخدام

يتم إضافة بيتو شرنك 400 إما في نفس الوقت مع الماء في خليط الخرسانة أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون على الأقل 60 ثانية. يمكن دمج بيتو شرنك 400 مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

الكمية الموصى بها 0.5 - 2.0% من وزن الأسمنت يعتمد معدل التباطؤ الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة.
يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتو شرنك 400 في:

- علبه بلاستيكية 1 كجم
- علبه بلاستيكية 5 كجم
- علبه بلاستيكية 10 كجم

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

سائل	مظهر
بني فاتح	لون
كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	كجم/لتر عند +20 درجة مئوية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg