



تقليل الانكماش في الخلطات الخرسانية.



- علبه بلاستيكية 10 كجم
- علبه بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتوشرنك 600 خطيرًا وفقًا للتنظيم الحالي فيما يتعلق بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة

تحذير

يحتوي على أسمنت بورتلاند؛ الكروم السادس > 2 جزء في المليون خلال فترة صلاحية المنتج. H315 يسبب تهيج الجلد. H317 قد يسبب تفاعلاً تحسسياً للجلد. H318 يسبب تلفاً خطيراً للعين. H335 قد يسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي. P261 تجنب استنشاق الغبار. P280 ارتد قفازات واقية / ملابس واقية / حماية للعين / حماية للوجه. P302 + P352 في حالة ملامسة بشرتك: اغسلها بالكثير من الماء / ... P338 + P351 + P305 في حالة ملامسة عينيك: اشطفها بحذر بالماء لعدة دقائق. قم بإزالة العدسات اللاصقة، إذا كانت موجودة وسهلة الإزالة. استمر في الشطف. P310 اتصل فوراً بمركز السموم/الطبيب/...

المختص في التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يُرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا.

منتج

للاستخدام المهني

وصف ال

يعد بيتوشرنك 600 مادة مضافة لتقليل الانكماش الناتج عن التجفيف.

مجال التطبيق

يعد بيتوشرنك 600 مناسباً بشكل خاص لإنتاج الخرسانة عالية الأداء مع سلوك انكماش منخفض للغاية عند التجفيف. كما يزيد من متانة الهيكل بشكل كبير.

الخصائص

- يقلل من الانكماش الناتج عن التجفيف بنسبة 40% تقريباً. اعتماداً على تصميم الخليط.
- خصائص الخرسانة الطازجة والمتصلبة لا تتغير.
- يمكن دمجه مع عامل سحب الهواء لإنتاج الخرسانة المقاومة للصقيع وأملاح إذابة الجليد.
- تحسين نفاذية الماء بشكل كبير.

طريقة الاستخدام

يتم إضافة بيتوشرنك 600 إما في نفس الوقت مع الماء في خليط الخرسانة أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون على الأقل 60 ثانية. يمكن دمج بيتوشرنك 600 مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

الاستهلاك

الكمية الموصى بها 0.5 - 2.0٪ من وزن الأسمنت يعتمد معدل التباطؤ الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

- يتم توفير بيتوشرنك 600 في:
- علبه بلاستيكية 1 كجم
- علبه بلاستيكية 5 كجم

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

سائل	مظهر
بني فاتح	لون
تقريبا. 11	قيمة الرقم الهيدروجيني



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg