



معالجة المزيج مع القدرة على تقليل الانكماش الهيدروليكي وتكوين الشقوق الصغيرة.



التباطؤ المحقق بشكل مباشر على معدل الجرعة الذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتوكيور بلس في:

- عبوة بلاستيكية 1 كجم
- عبوة بلاستيكية 5 كجم
- عبوة بلاستيكية 10 كجم
- عبوة بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

إن العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. وسوف تعمل الرطوبة العالية على تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ في أكياس

تعليمات السلامة

لا يعتبر منتج بيتوكيور بلس خطيرًا وفقًا للقواعد الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتوكيور بلس هو خليط سائل خاص خال من الكلوريد لتقليل الانكماش النهائي للرطوبة في المونة والخرسانة العادية والخرسانة ذاتية الضغط، لجعلها أقل عرضة لمشاكل التشقق. يعمل بيتوكيور بلس عن طريق تقليل الضغوط السطحية للمياه الموجودة في المسام الشعرية ونتيجة لذلك، يتم تقليل القوى التي تؤثر على جدران المسام بشكل كبير.

مجال التطبيق

- عوارض الأرضيات وأرصعة الجسور السريعة؛
- الأرضيات الصناعية؛
- مواقف السيارات متعددة الطوابق؛
- الأعمال الهيدروليكية، مثل القنوات والخزانات وما إلى ذلك؛
- تبطين أنفاق الطرق والسكك الحديدية.

الخصائص

- يجب معالجة المونة والخرسانة التي تحتوي على بيتوكيور بلس ، وخاصة في المناخات الحارة والعاصفة، في ظروف رطبة أو حمايتها بغشاء مضاد للتبخر.
- لا تضاف بيتوكيور بلس إلى الخرسانة إلا بعد إضافة جميع المكونات الأخرى

إجراءات التطبيق

يتم إضافة بيتوكيور بلس في نفس الوقت مع الماء. يمكن دمج بيتوكيور بلس مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

الاستهلاك

5 - 8 لتر لكل متر مكعب من الخرسانة يعتمد معدل

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

أبيض	مظهر
الألياف ذات المقطع العرضي الدائري	مظهر
1.05 كجم/لتر عند 20+ درجة مئوية	كثافة



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg