



عامل تدفق PCE للمعالجة الجيدة والقوة المبكرة المثالية.



- علبة بلاستيكية 1 كجم
- علبة بلاستيكية 5 كجم
- علبة بلاستيكية 10 كجم
- علبة بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. سيتقلل الرطوبة العالية من مدة صلاحية المنتج المعبأ في أكياس.

تعليمات السلامة

لا يعتبر بيتوفلويد بي سي أي 79 خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة المتخذة التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث نسخة من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

بيتوفلويد بي سي أي 79 هو مادة فائقة الصلابة واقتصادية للخرسانة عالية الجودة ذات قوى عالية.

مجال التطبيق

- الخرسانة المصبوبة بدرجات الاتساق S5 و S4
- الخرسانة ذاتية الضغط
- الخرسانة عالية القوة
- الخرسانة المرئية.

الخصائص

- تشتت أفضل للجسيمات الدقيقة والأسمنت
- احتكاك أقل بين جزيئات الأسمنت وحبيبات الكتل
- انخفاض الحاجة إلى الماء
- تهوية أسرع للخرسانة المدفونة من خلال الحفاظ على الاتساق بشكل مثالي وبالتالي طول وقت المعالجة المثالي
- نسب منخفضة من الماء إلى الأسمنت بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي قوة الخرسانة المبكرة العالية
- اتساق سائل بفضل التخفيض القوي للمياه وبالتالي تقليل وقت التركيب والضغط والتشطيب بشكل كبير لمعالجة الخرسانة.
- طريقة الاستخدام
- يتم إضافة بيتوفلويد بي سي أي 79 في نفس الوقت مع الماء. يمكن دمج بيتوفلويد بي سي أي 79 مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

معدل الاستهلاك

0.2 - 2.5% من وزن الأسمنت. يعتمد معدل التباطؤ المحقق بشكل مباشر على معدل الجرعة الذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتوفلويد بي سي أي 79 في:

معلومات تقنية

مواصفات المنتج

بوليمرات بولي كربوكسيلية معدلة	التركيب
سائل	المظهر
أصفر	اللون
1.05 كجم/لتر عند +20 درجة مئوية	الكثافة
قيمة الرقم الهيدروجيني	تقريبا. 4



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg