



صب ليم هو زيت يستخدم ليحل محل الجير في مخلوط الجير والأسمنت، حيث يوفر للأسمنت جميع مزايا الجير ويزيل صري



### وصف المنتج

- يزيد من التصاق الخليط الطازج بالسطح.
- يطيل وقت تماسك الخليط.
- يحسن اللدونة من خلال عمله على احتجاز الهواء.

يزيد من تماسك الخليط

• يزيد من قوة جدار البناء.

• يقلل بشكل كبير من تكلفة المنتج

• يزيل مشاكل تخزين الجير.

• لا يحتوي على كلوريدات أو مكونات تآكلية أخرى.

### مجال التطبيق

صب ليم مثالي لتحضير خليط البناء أو الرصف أو الرخام، وكذلك الطبقات القوية بشكل عام.

### الاسطح المناسبة

• الخرسانة

• الخليط الأسمنتي

• البناء.

### شروط الاستخدام

• يجب حفظه في مكان محمي بدرجة حرارة تزيد عن +5°C.

• استخدم صب ليم فقط في درجات حرارة

الغرفة والسطح بين +5°C و +35°C.

### إجراءات التطبيق

يضاف صب ليم إلى ماء الخلط

• نظرًا لتأثيره الملدن، يتطلب كمية أقل من ماء الخلط.

### معدل الاستهلاك

حسب الاستخدام.

• البناء أو الرصف: 50 جرام من صب ليم لكل

25 كجم من الاسمنت.

يتطلب تحضير 1 م3 من الخليط:

الأسمنت: 225 كجم

الرمل: 0.90 م3

صب ليم : 450 جم

• ملاط التجصيص: 75 جرام من صب ليم لكل

25 كجم من الأسمنت.

يتطلب تحضير 1 م3 من الخليط:

الأسمنت: 250 كجم

الرمل: 0.84 م3

صب ليم : 750 جم

الجرعة المقترحة تتراوح من 1 كجم إلى 5 كجم

لكل كيس من منتجات القاعدة الأسمنتية حسب

الأداء المطلوب تحقيقه.

### التعبئة والتغليف

يتم توفير الجير الفرعي في:

- علبة بلاستيكية 1 كجم

- علبة بلاستيكية 5 كجم

- علبة بلاستيكية 10 كجم

- علبة بلاستيكية 1000 كجم

### مدة الصلاحية-التخزين

إن العبوة الأصلية لهذا المنتج مضمونة الجودة

لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها

في منطقة جافة. في الأماكن ذات الرطوبة

العالية، سيقبل ذلك

من مدة صلاحية المنتج المعبأ.

### تعليمات السلامة

لا يعتبر صب ليم خطيرًا وفقًا للوائح الحالية

المتعلقة بتصنيف المخالط. ومع ذلك، يوصى

بارتداء قفازات ونظارات واقية واتخاذ الاحتياطات

المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

## معلومات تقنية

### مواصفات المنتج

سائل	الاتساق
بني	للون
1050	الكثافة (كجم/م <sup>3</sup> )
350	اللزوجة (مليباسكال·ثانية)
40	محتوى المواد الصلبة الجافة
8	درجة حموضة الخليط
C°35+ إلى 5°C+	درجة حرارة التطبيق



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg