



ملاط أسمنتي حر التدفق معوض للانكماش، مع تعزيز ألياف البوليمر المضافة، مع تأثير تصلب العمل، لاستعادة الخرسانة التي تتطلب مستوى عاليًا من الليونة.



- إصلاح الأرضيات الخرسانية.
- إصلاح المفاصل في الطرق السريعة.
- أعمال الإصلاح على الهياكل الهيدروليكية.

الشروط

- لا تستخدم على الاسطح الملساء: قم بتجعيد الأسطح مسبقًا.
- لا تستخدمه على الأسطح الجافة.
- لا تضيف الأسمنت أو المواد المضافة.
- لا تضيف الماء إلى الخليط لجعله أكثر قابلية للعمل بمجرد أن يبدأ في التماسك. • لا تترك الأكياس معرضة لأشعة الشمس قبل الاستخدام.
- لا تستخدمه إذا كانت درجة الحرارة أقل من +5 درجة مئوية.
- لا تستخدمه إذا كان الكيس تالفًا أو إذا تم فتحه مسبقًا.
- لا تستخدمه لتثبيت العناصر بدقة في مكانها.

إجراءات التطبيق

- أ) تحضير السطح • قم بإزالة جميع الخرسانة المتدهورة والسائبة لتشكيل سطح صلبة وخشنة وقوية. يجب أيضًا إزالة أي مناطق تم إصلاحها مسبقًا والتي لم يتم ربطها بشكل مثالي.
- قم بإزالة كل الغبار والصدأ وبقايا الأسمنت والشحوم والزيت والطلاء من الخرسانة وقضبان التسليح عن طريق النفخ الرملي أو النفخ الرملي المائي.
- عالج قضبان التسليح باستخدام مادة فيروبرايمر 1K أو 2K، وفقًا للإجراء الموضح في ورقة البيانات الفنية للمنتج.
- اشبع السطح بالماء.
- قبل إجراء الإصلاحات، انتظر حتى يتبخر الماء الزائد.
- ب) تحضير المنتج صب حوالي 5.5 لتر من الماء التنظيف

وصف المنتج

يعد بيتون جراوت 100 بلس مسحوقًا جاهز الخلط، معوضًا للانكماش، مصنوعًا من الأسمنت عالي القوة، ومواد خام مختارة، وإضافات خاصة فائقة التدفق، وألياف صناعية. عند خلطه بالماء، يشكل بيتون جراوت 100 بلس مونة عالية التدفق مناسبة للصب في القوالب، عند استخدامه لإعادة دمج الخرسانة، أو في مقاعد مُجهزة خصيصًا، عند استخدامه لأعمال التثبيت، دون الحاجة إلى اهتزاز الخليط ودون خطر الانفصال، بما في ذلك عند وضعه في طبقات سميكة. إذا تم خلط بيتون جراوت 100 بلس بالماء فقط، فيجب معالجته في بيئة رطبة للسماح لخصائصه التوسعية بالتطور بشكل كامل وصحيح. بفضل هذه التقنية الخاصة، يتم ضمان استقرار أبعاد أعلى وتقليل ظاهرة التشقق. يتوافق بيتون جراوت 100 بلس مع المبادئ المحددة في EN 15049، ومتطلبات EN 1504-3، التي تنظم المنتجات المستخدمة لإجراء إصلاحات هيكلية وغير هيكلية على العناصر الخرسانية، وEN 1504-6، التي تحدد المنتجات المستخدمة لترسيخ قضبان التسليح في مكانها.

الاسطح المناسبة

- الخرسانة

مجالات التطبيق

- إعادة بناء وتقوية أرصفة الطرق السريعة.
- حواجز التثبيت.
- تقوية العناصر والأعضاء الهيكلية مثل الأعمدة والعوارض الخرسانية المسلحة.
- إعادة بناء أعطية الأرصفة وعناصر الدعم على الجسور العلوية للطرق السريعة. • دمج ألواح الأرضيات على الجسور والجسور العلوية بعد إزالة المناطق التالفة.

تعليمات السلامة

يعتبر بيتون جراوت 100 بلس مادة مهيجة؛ فهو يحتوي على أسمنت يسبب عند ملامسته للعرق أو أي سائل آخر في الجسم تفاعل قلوي مهيج وردود فعل تحسسية لمن لديهم استعداد لذلك. ويمكن أن يسبب تلفًا للعينين. في حالة ملامسته للعينين أو الجلد، اغسله فورًا بالكثير من الماء واطلب العناية الطبية. يوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني

في وعاء وأضف ببطء كيسًا من بيتون جراوت 100 بلس بوزن 25 كجم أثناء الخلط. اخلط الخليط بعناية لعدة دقائق ثم أزل أي مسحوق عالق على جوانب وأسفل الوعاء. أضف المزيد من الماء للحصول على القوام المطلوب دون تجاوز الكمية الموصى بها، حوالي 6-6.5 لتر. اخلط مرة أخرى لعدة دقائق لتكوين خليط متجانس جيدًا وذو قوام بلاستيكي وخالٍ من التكتلات. يظل بيتون جراوت 100 بلس صالحًا للعمل لمدة 15 دقيقة تقريبًا عند درجة حرارة تتراوح من +10 درجة مئوية إلى +25 درجة مئوية.

ج) تطبيق المنتج

صب بتدفق ثابت من بيتون جراوت 100 بلس في القالب من جانب واحد فقط، مع التأكد من طرد الهواء والتأكد من إحكام غلق القالب لمنع تسرب أي مونة. يجب ألا يسحب القالب أيًا من مياه الخلط من بيتون جراوت 100 بلس ويوصى بمعالجة القالب بمنتج فك القالب. ليست هناك حاجة لهز المونة بعد الصب. يمكن استخدام قطع من القضبان المستديرة لمساعدة المونة على التدفق إلى المناطق الأكثر صعوبة. إذا كانت المناطق التي يزيد سمكها عن 5 سم بحاجة إلى إصلاح باستخدام بيتون جراوت 100 بلس ولم يتم حصرها، فيجب وضع قضبان العربة في مكانها قبل صب المونة بحيث تكون طبقة المونة فوقها بسمك 2-3 سم على الأقل. يمكن صب الطبقات التي يقل سمكها عن 5 سم دون إضافة حديد التسليح، طالما أن السطح لها خشونة سطح لا تقل عن 5 مم لتباين ظاهرة التمدد، والتي تحدث عادةً خلال أول 24 ساعة. عند استخدامه كمرساة للهياكل المعدنية، اسكب بيتون جراوت 100 بلس بتدفق ثابت من جانب واحد فقط، مع التأكد من طرد الهواء من المنطقة المراد ملؤها، والتي يجب أن تكون أكبر بمقدار 2.5 إلى 3 مرات على الأقل من قطر القضيب المراد تثبيته. لا يحتاج المونة إلى الاهتزاز بعد الصب. استخدم أطوالاً من قضيب الحديد المستدير لتوزيع المونة في المساحات الضيقة.

التغطية / الاستهلاك

يبلغ الاستهلاك حوالي 1.5 كجم/م² بسمك 1 مم.

التغليف

يتم توفير بيتون جراوت 100 بلس في:

مدة الصلاحية - التخزين

تضمن الأكياس الأصلية لهذا المنتج جودة عالية لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها بعيدًا عن الأرض في منطقة جافة. ستقلل الرطوبة العالية من مدة صلاحية المنتج المعبأ في أكياس

معلومات تقنية

هوية المنتج

بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)

R4	الفئة وفقًا لـ EN 1504-3
PCC	النوع
مسحوق	القوام
رمادي	اللون
10	القطر الأقصى للركام (EN 1015-1) (مم)
1.400	الكثافة الظاهرية (جم/سم ³)
100	محتوى المواد الصلبة الجافة (%)
0.05 ≥	محتوى كلوريد الأيونات (%)

بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)

رمادي	لون الخليط
26-28%	نسبة الخلط
تدفق	قوام الخليط
2.400	كثافة الخليط (كجم/م ³)
12	درجة حموضة الخليط
to +35°C 5+	درجة حرارة التطبيق
تقريبًا 60 دقيقة	مدة صلاحية الخليط

الأداء النهائي

105	قوة الضغط (ميغا باسكال)
23	قوة الانحناء (ميغا باسكال)
45	قوة الانحناء (ميغا باسكال)
32	قوة سحب قضبان الفولاذ - إجهاد الترابط - (ميغا باسكال)
2 ≤	قوة الترابط على الخرسانة (نوع الركيزة MC 0.40) وفقًا لـ EN 1766 (ميغا باسكال)
2 ≤	التوافق الحراري يقاس بقوة الترابط وفقًا لـ EN 1542 (ميغا باسكال)
0.4 ≥	الامتصاص الشعري (كجم/م ² ساعة)
W < 0.1 Class III	عدم النفاذية معبرًا عنها بمعامل النفاذية للماء الحر (كجم/م ² ساعة)
S < 5 Class I	نفاذية بخار الماء - سماكة الهواء المكافئة S - (م)
A1	التفاعل مع النار



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg