



ضبط خليط الخرسانة المثبط.



يعتمد معدل التباطؤ الذي تم تحقيقه بشكل مباشر على معدل الجرعة والذي يتأثر بدوره بجودة الأسمنت والمواد الخام ونسبة الماء إلى الأسمنت ودرجات الحرارة. يُنصح بإجراء خلطات تجريبية لتحديد معدل الجرعة الأمثل.

التعبئة والتغليف

يتم توفير بيتوريت بلس في:

- عبوة بلاستيكية 1 كجم
- عبوة بلاستيكية 5 كجم
- عبوة بلاستيكية 10 كجم
- عبوة بلاستيكية 1000 كجم.

مدة الصلاحية - التخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. ستقلل الرطوبة العالية من مدة صلاحية المنتج المعبأ في أكياس

تعليمات السلامة لا يعتبر منتج بيتوريت بلس خطيرًا وفقًا للقواعد الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من نشرة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

وصف المنتج

بيتوريت بلس مادة مضافة فعالة للغاية تعمل على إبطاء تصلب الخرسانة

مجال التطبيق

- صب كميات كبيرة
- مسافات طويلة
- تجنب المفاصل الباردة
- مفاصل البناء
- ظروف الصب الصعبة
- درجات حرارة مرتفعة
- خرسانة متجددة
- خرسانة جاهزة.

الخصائص

- زيادة وقت التصلب في الطقس الحار
- تصلب متسارع بعد التصلب
- زيادة القوة القصوى
- التحكم طويل الأمد في فقدان الانكماش.
- تشطيب سطحي أفضل
- خالي من الكلوريد: لا يهاجم التسليح.

إجراء التطبيق

يتم إضافة بيتوريت بلس إما في نفس الوقت مع الماء في خليط الخرسانة أو كإضافة أخيرة ويجب أن تكون على الأقل 60 ثانية. يمكن دمج بيتوريت بلس مع العديد من المنتجات الأخرى وهو متوافق مع جميع أنواع الأسمنت والمواد الأسمنتية.

الاستهلاك

0.20 - 0.5% من وزن الأسمنت.

معلومات تقنية	
هوية المنتج	
التركيب	مركب بولي هيدروكسيل
المظهر	سائل
اللون	أصفر
الكثافة	1 كجم/لتر عند 20+ درجة مئوية
أكسيد الصوديوم المكافئ	0.5% ≥
القيمة الهيدروجينية	تقريبًا 6



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg