



مادة لاصقة أسمنتية عالية الأداء وسهلة التطبيق وقابلة للتشوه مع فترة زمنية طويلة للفتح، مع قدرة ترطيب عالية وانبعث منخفض جدًا للمركبات العضوية المتطايرة



- أغشية الفصل
- البلاط الحالي
- لاصق القطع

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير الأسطح يجب أن تكون الأسطح جافة تمامًا، وصلبة ميكانيكيًا، وخالية من الزيوت والشحوم والشمع والطلاء والجسيمات السائبة. يجب ألا تتعرض جميع الأسطح للانكماش بعد تركيب البلاط. خلال فترة الربيع والصيف، يجب معالجة المنتج لمدة أسبوع واحد على الأقل لكل سنتيمتر من السمك، ويجب معالجة ذراع التسوية الأسمنتية لمدة 28 يومًا على الأقل ما لم يتم تصنيعها باستخدام مواد رابطة خاصة من DCI لذراع التسوية مثل ذراع التسوية 80 أو المستوى S10 أو المستوى S30. يجب معالجة أسطح الجبس أو ذراع التسوية الأنهدريتي

(ب) تحضير المنتج يجب خلط دي سي اي 200 فلक्स بالماء النظيف حتى يتم الحصول على خليط متجانس. بعد 5-10 دقائق من الراحة، يجب خلط الخليط مرة أخرى. بعد ذلك، يكون المنتج جاهزًا للاستخدام. الطلب على الماء المراد استخدامه هو ما يقرب من 28-30٪ من دي سي اي 200 فلक्स (يساوي حوالي 7-7.5 لتر من الماء).

الخليط، المنتج بهذه الطريقة، قابل للعمل لمدة 4 ساعات على الأقل. (ج) تطبيق المنتج يتم تطبيق دي سي اي 200 فلक्स باستخدام مجرفة مسننة على الأسطح. اختر مجرفة ستوفر تغطية للجزء الخلفي من البلاط بنسبة 65-70٪ على الأقل للجدران أو حركة المرور الخفيفة في الأماكن المغلقة. بالنسبة لحركة المرور الكثيفة، يجب أن تكون التغطية

دي سي اي 200 فلक्स هو لاصق أسمنتية عالي الأداء معدل بالبوليمر مع وقت فتح ممتد للبلاط والألواح الخزفية. دي سي اي 200 فلक्स هو لاصق أسمنتية (C) محسن (2) بدرجة عالية (S1) من فئة C2ES1. يمكن استخدام دي سي اي 200 فلक्स على الجدران والأرضيات لتراكيب البلاط والمواد الحجرية ذات الطبقات الرقيقة والمتوسطة.

مجال التطبيق

- للاستخدام الداخلي والخارجي
- للأرضيات والجدران
- مناسب لحمامات السباحة
- لتراكيب البلاط الرقيق والمتوسط لجميع أنواع البلاط
- مناسب لتركيب البلاط كبير الحجم
- للسمك الذي يصل إلى 10 مم
- مناسب للتطبيق فوق منتجات العزل المائي
- مناسب للأرضيات الساخنة
- للمناطق شديدة التحمل وعالية الحركة مثل المناطق التجارية
- فوق بلاط الجدران والأرضيات الحالي
- مناسب للبلاط والألواح كبيرة الحجم
- بلاط الكسوة على الواجهات

الأسطح المناسبة

- الخرسانة
- الأسمنت
- الطلاء الأسمنتية
- كتلة الأسمنت
- الخرسانة الخرسانية المسلحة
- طبقة الأساس الجبسية
- لوح الجبس
- أغشية العزل المائي السائلة

100%. للحصول على التصاق جيد بالأسطح، يوصى بالنظام التالي: أولاً، ضع طبقة رقيقة من دي سي اي 200 فلكس باستخدام الجانب الأملس من الملعقة وبعد تطبيق السُمك المطلوب من دي سي اي 200 فلكس مباشرةً باستخدام الجانب المسنن من الملعقة.

(د) تركيب البلاط

ليس من الضروري تبليط البلاط قبل التركيب؛ ومع ذلك، فإن الظاهر مغبر للغاية، ويجب مسحه بالماء التنظيف. يتم تركيب البلاط تحت ضغط ثابت لضمان ملائمة جيدة للمادة اللاصقة. وقت فتح دي سي اي 200 فلكس في درجة حرارة ورطوبة طبيعية هو 20-30 دقيقة. قد تؤدي الظروف الجوية غير المواتية (ارتفاع درجة الحرارة، والشمس القوية، والرياح الجافة) أو الأسطح عالية الامتصاص إلى تقصير وقت الفتح، وفي بعض الحالات بشكل كبير، إلى بضع دقائق فقط. لهذا السبب، يجب أن تكون هناك ضوابط مستمرة لمعرفة ما إذا كان اللاصق لا يزال طازجاً عند اللمس أو قد شكل طبقة سطحية. في حالة تشكل طبقة سطحية، يجب لف اللاصق مرة أخرى. لا ينصح بترطيب المادة اللاصقة عندما تتشكل طبقة خارجية لأن ذلك سيؤدي إلى تكوين طبقة غير لاصقة بدلاً من إذابة الطبقة الخارجية. يجب إجراء تعديل البلاط، إذا لزم الأمر، في غضون 60 دقيقة بعد التركيب، وبعد ذلك الوقت سيصبح التعديل مشكلة. يجب ألا يتعرض البلاط المثبت باستخدام دي سي اي 200 فلكس للمطر لمدة 24 ساعة على الأقل ويجب حمايته من الصقيع وأشعة الشمس المباشرة لمدة 5-7 أيام على الأقل بعد التطبيق.

(هـ) وضع المنتج

يمكن إجراء تركيب الخليط بعد 8 ساعات على الأقل من وقت المعالجة عند درجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50% للجدران وبعد 24 ساعة على الأقل من وقت المعالجة عند درجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50% للأرضيات. قد تؤدي الظروف إلى تغيير الإعداد ووقت المعالجة بشكل كبير.

التغطية / الاستهلاك

- 1,5 كجم/م² باستخدام مجرفة مسننة مقاس 4 مم
- 3 كجم/م² باستخدام مجرفة مسننة مقاس 8 مم
- 3,5 - 4 كجم/م² باستخدام مجرفة مسننة مقاس 10 مم
- 7 - 8 كجم/م² باستخدام مجرفة مسننة مقاس 20 مم

التعبئة والتغليف

يتم توفير دي سي اي 200 فلكس في كيس ورقي بوزن 25 كجم.

مدة الصلاحية

الأكياس الأصلية لهذا المنتج

مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها بعيدًا عن الأرض في منطقة جافة. الرطوبة العالية ستقلل من مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

يحتوي دي سي اي 200 فلكس على أسمنت يمكن أن يسبب تفاعلات حساسية للأشخاص المعرضين لها وتفاعلات قلبية مهيجة وتفاعلات حساسية للأشخاص المعرضين لها. يمكن أن يسبب تلعقًا للعينين. ارتدِ قفازات واقية ونظارات واتخذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية أثناء الاستخدام. في حالة ملامسة الجلد أو العينين، اغسل فورًا بالكثير من الماء واستشر الطبيب

الشروط

- لا تخلط مع عناصر أخرى.
- لا تستخدم على أسطح معدنية أو مطاطية.
- لا تستخدمه على الرخام أو البلاط الحجري المعرض للبقع أو التزهير بسبب امتصاص الماء.
- لا تستخدمه على أسطح معرضة لحركة أو اهتزاز كبيرين.
- لا تستخدمه على أسطح غير معالجة بشكل كافٍ

معلومات تقنية

هوية المنتج	
القوام:	مسحوق
اللون:	أبيض أو رمادي
الكثافة الظاهرية (كجم/م ³):	1250
محتوى المواد الصلبة الجافة (%):	100
الحجم الأقصى للحبيبات:	0.6 مم
التصنيف:	EN 12004
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%)	
نسبة الخليط:	100 جزء دي سي اي 090 ملي سيت مع 26-28 جزء بالوزن من الماء
قوام الخليط:	معجون جدًا
كثافة الخليط (كجم/م ³):	1450
درجة حموضة الخليط:	12
عمر الوعاء:	أكثر من 4 ساعات
درجة حرارة التطبيق:	+5°C إلى +40°C
وقت الفتح:	< 30 دقيقة
الانزلاق:	3.2 مم
وقت التعديل:	تقريبًا 50 دقيقة
العروض النهائية	
قوة الالتصاق وفقًا لـ EN 1348 (نيوتن/مم ³) - قوة الالتصاق الأولية (بعد 28 يومًا):	2.16 2.11 2.27 2.12
- قوة الالتصاق بعد الحرارة: - قوة الالتصاق بعد الغمر في الماء: - قوة الالتصاق بعد دورات التجميد والذوبان:	-
مقاومة درجة الحرارة بعد المعالجة النهائية:	من -10 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg