



لاصق مشمع أولي قوي



- لا يجوز استخدامه على أسطح أنهيدريت.
- يحمي من الصقيع.
- لا يجوز استخدامه على ذراع التسوية ذات المحتوى العالي من الرطوبة.

إجراءات التطبيق

أ) تحضير الأسطح يجب أن تكون الأسطح معالجة وجافة بدرجة كافية، وقوية ميكانيكيًا، وخالية من الجسيمات السائبة والشحوم والزيوت والطلاء والشمع وما إلى ذلك. يجب ألا تتعرض أسطح الأسمنت للانكماش بعد تركيب الخشب. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في ذراع التسوية أقل من الحد الأقصى الذي يحدده مصنع الباركيه. من الضروري التحقق من محتوى الرطوبة في جميع أنحاء سمك الأسطح، باستخدام مقياس الرطوبة الكريبد. خلال فصلي الربيع والصيف، يجب معالجة الأسطح لمدة أسبوع واحد على الأقل لكل سنتيمتر من السمك، ويجب معالجة الأسطح الأسمنتية لمدة 28 يومًا على الأقل ما لم يتم تصنيعها باستخدام مواد رابطة خاصة من شركة DCI للألواح مثل Screed 80 أو Level S10 أو Level S30. في حالة وجود ألواح أو طبقات خفيفة الوزن فوق العزل أو على سطح الأرض، يجب توفير حاجز بخار لمنع الرطوبة الصاعدة.

يجب تنظيف البلاط الخزفي الموجود جيدًا وإزالة الشحوم منه قبل الشروع في عملية الالتصاق. يمكن تحسين التصاق الأرضيات من خلال وضع طبقة من برايمر EPPU كمحفز للالتصاق قبل التركيب. في حالة الأرضيات الخشبية القديمة، يجب التأكد من أن ألواح الأرضية القديمة ملتصقة جيدًا بالأسطح.

وصف المنتج

دي سي أي لينوليم 250 عبارة عن مادة لاصقة أحادية المكون، بيضاء اللون، سريعة التصلب، جاهزة للاستخدام، خالية من المذيبات، تستخدم في التركيبات الداخلية لأرضيات مشمع الأرضيات. المنتج سهل التطبيق وله مرونة جيدة. نظرًا لاحتوائه على إضافات خاصة، فإن المنتج مقاوم للبكتيريا والعفن.

مجال التطبيق

- للاستخدام الداخلي
- لتركيب أرضيات مشمع الأرضيات
- للتركيب على أرضية مدفأة
- للمناطق التجارية والسكنية
- لأرضيات السجاد المثقوبة بالإبر.

الأسطح المناسبة

- أرضية خرسانية
- ذراع التسوية الأسمنتية
- ألواح اللوح الخشبي
- أسطح خشبية.

الشروط

- لا تستخدم في درجات حرارة أقل من 8 درجات مئوية.
- لا تستخدم للتطبيق الخارجي.
- لا تستخدم في المناطق المعرضة باستمرار لتعرض الماء أو الغمر أو الضغط الهيدروستاتيكي.
- لا يجوز استخدامه في الحمامات التجارية أو غرف البخار أو النوافير أو التطبيقات المغمورة.
- لا يجوز استخدامه على أسطح معدنية.

لمنتجنا، يُرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من نشرة بيانات السلامة الخاصة بنا. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد من التهوية الجيدة أثناء الاستخدام وبعده والتجفيف. لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج. في حالة ملامسته للجلد أو العينين، اشطفه فورًا بالكثير من الماء. لا تسمح للمنتج بالوصول إلى نظام الصرف الصحي أو مجرى المياه أو التربة. نظف الأدوات بالماء والصابون فورًا بعد الاستخدام. لا تُسلم سوى الحاويات الفارغة لإعادة التدوير. يمكن التخلص من بقايا المنتج المجففة كنفايات منزلية. منتج للاستخدام المهني

قم بإزالة أي ورنيش أو شمع من سطح الأرضية باستخدام ورق الصنفرة حتى تصل إلى سطح الخشب العاري وقم بإزالة كل الغبار باستخدام المكينة الكهربائية.

على الأسطح المصنوعة من الأنهيدريت، يجب صنفرة السطح وتجهيزه باستخدام برايمر PU أو برايمر PU Fast.

(ب) تحضير المنتج: المنتج دي سي أي لينوليم 250 جاهز للاستخدام، ولكن يُنصح بخلط المادة اللاصقة لتحقيق التجانس.

(ج) تطبيق المنتج: ضع دي سي أي لينوليم 250 على الأسطح باستخدام مجرفة مسننة مناسبة للشكل. يبلغ وقت فتح المنتج 30 دقيقة كحد أقصى في ظل ظروف درجة الحرارة والرطوبة العادية، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند نشر المادة اللاصقة. إذا تشكلت طبقة، فيجب إزالة المادة اللاصقة واستبدالها.

(د) تركيب البلاط

اترك وقت انتظار قصير يصل إلى 10 دقائق وفقًا لكمية التطبيق والظروف المناخية وامتصاص الأسطح ونوع الغطاء. تأكد من عدم تجاوز وقت الفتح 20-30 دقيقة لضمان ترطيب الجزء الخلفي من الغطاء بشكل صحيح. ضع الغطاء بينما لا يزال اللاصق رطبًا؛ يجب طبع حواف اللاصق. احرص على تجنب جيوب الهواء وإفرك غطاء الأرضية بعناية لضمان نقل المادة اللاصقة بشكل جيد إلى الأسطح. تجنب الضغط المفرط على المفاصل. بعد وضع دقائق من تركيب غطاء الأرضية، من الضروري دائمًا لفه لأسفل بعناية مرة أخرى أو فركه بقوة.

التغطية / الاستهلاك

تقريبًا 0.3 - 0.5 كجم/م² وفقًا للمجرفة المسننة التعبئة والتغليف

يتم توفير دي سي أي لينوليم 250 في:

- عبوة بلاستيكية سعة 20 كجم.

- عبوة بلاستيكية سعة 10 كجم.

- عبوة بلاستيكية سعة 3 كجم.

مدة الصلاحية

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. في الأماكن ذات الرطوبة العالية، سنقل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

لا يعتبر دي سي أي لينوليم 250 خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخالط. يُنصح بارتداء قفازات ونظارات واقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة عند التعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن

معلومات تقنية

هوية المنتج	
عجينة	القوام
ابيض	اللون
1350	الكثافة الظاهرية (كجم/م ³):
150,000 (دورة في الدقيقة 5, المغزل 7)	اللزوجة
80	محتوى المواد الصلبة الجافة (%):
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
جاهز للاستخدام	نسبة الخليط:
عجينة	قوام الخليط:
8	درجة حموضة الخليط:
10+ درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق:
20 - 30 دقيقة	وقت الفتح (وفقًا ل EN 1346):
العروض النهائية	
N/mm ² 5.7	المشي:
من -20 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية	مقاومة درجة الحرارة بعد المعالجة النهائية:



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg