



مادة لاصقة أولية عالية وسريعة للأرضيات النسيجية والمشتمعة



- لا يجوز استخدامه على أسطح أنهيدريت.
- يحمي من الصقيع.
- لا يجوز استخدامه على ذراع التسوية ذات المحتوى العالي من الرطوبة

## إجراءات التطبيق

أ) تحضير الأسطح يجب أن تكون الأسطح معالجة وجافة بدرجة كافية، وقوية ميكانيكيًا، وخالية من الجزيئات السائبة والشحوم والزيوت والطلاء والشمع وما إلى ذلك. يجب ألا تتعرض أسطح الأسمنت للانكماش بعد تركيب الخشب. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في ذراع التسوية أقل من الحد الأقصى الذي يحدده مصنع الباركيه. من الضروري التحقق من محتوى الرطوبة في جميع أنحاء سمك الأسطح، باستخدام مقياس الرطوبة المصنوع من الكرييد. خلال الربيع والصيف، يجب معالجة المنتج لمدة أسبوع واحد على الأقل لكل سنتيمتر من السمك، ويجب معالجة ذراع التسوية الأسمنتية لمدة 28 يومًا على الأقل ما لم يتم تصنيعها باستخدام مواد رابطة خاصة من DCI لذراع التسوية مثل Screed 80 أو Level S10 أو Level S30. في حالة وجود خرسانة عائمة فوق العزل أو طبقات والأواح خفيفة الوزن على مستوى الأرض، يجب توفير حاجز بخار لمنع ارتفاع الرطوبة. يجب تنظيف البلاط الخزفي الموجود جيدًا وإزالة الشحوم منه قبل الشروع في عملية الالتصاق. يمكن تحسين التصاق الأرضيات من خلال وضع طبقة من برايمر EPPU كمحفز للالتصاق قبل التركيب. في حالة الأرضيات الخشبية القديمة، يجب التأكد من أن الأواح الأرضية القديمة ملتصقة جيدًا بالأسطح. قم بإزالة أي ورنيش أو شمع من سطح الأرضية

## وصف المنتج

دي سي أي لينوليم 350 عبارة عن مادة لاصقة أحادية المكون، بيضاء اللون، سريعة التصلب، جاهزة للاستخدام، خالية من المذيبات، تستخدم في التركيبات الداخلية لأرضيات مشمع الأرضيات. المنتج سهل التطبيق وله مرونة جيدة. نظرًا لاحتوائه على إضافات خاصة، فإن المنتج مقاوم للبكتيريا والعفن.

## مجالات التطبيق

- للاستخدام الداخلي
- لتركيب أرضيات مشمع الأرضيات
- للتركيب على أرضية مدفأة
- للمناطق التجارية والسكنية
- لأرضيات السجاد المثقوبة بالإبر

## الأسطح المناسبة

- أرضية خرسانية
- ذراع التسوية الأسمنتية
- ألواح اللوح الخشبي
- أسطح خشبية

## الشروط

- لا تستخدم في درجات حرارة أقل من 8 درجات مئوية.
- لا تستخدم للتطبيق الخارجي.
- لا تستخدم في المناطق المعرضة باستمرار للمياه أو الغمر أو الضغط الهيدروستاتيكي.
- لا تستخدم في الدشات التجارية أو غرف البخار أو النوافير أو التطبيقات المغمورة.
- لا يجوز استخدامه على أسطح معدنية.

الآمن لمنتجاتنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات السلامة الخاصة بنا. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. تأكد من التهوية الجيدة أثناء الاستخدام والتجفيف وبعده. لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج. في حالة ملامسته للجلد أو العينين، اشطفه فورًا بكمية كبيرة من الماء. لا تسمح للمنتج بالوصول إلى نظام الصرف الصحي أو مجرى المياه أو التربة. نظف الأدوات بالماء والصابون فورًا بعد الاستخدام. لا تعطِ سوى الحاويات الفارغة لإعادة التدوير. يمكن التخلص من بقايا المنتج المجففة كنفايات منزلية. منتج للاستخدام المهني..

باستخدام ورق الصنفرة حتى تصل إلى سطح الخشب العاري وقم بإزالة كل الغبار باستخدام مكنسة كهربائية. في حالة الأسطح الأنهدريتيّة، يجب صنفرة السطح وتجهيزه باستخدام برايمر PU أو برايمر PU Fast. (ب) تحضير المنتج: يكون منتج دي سي أي لينوليم 350 جاهزًا للاستخدام ولكن يُنصح بخلط المادة اللاصقة لتحقيق التجانس. (ج) تطبيق المنتج: ضع منتج دي سي أي لينوليم 350 على الأسطح باستخدام مجرفة مسننة مناسبة للشكل. الحد الأقصى لوقت فتح المنتج هو 30 دقيقة في ظل ظروف درجة الحرارة والرطوبة العادية، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند نشر المادة اللاصقة. إذا تشكلت طبقة، يجب إزالة المادة اللاصقة واستبدالها.

(د) تركيب البلاط  
اترك وقت انتظار قصير يصل إلى 10 دقائق وفقًا لكمية التطبيق والظروف المناخية وامتصاص الأسطح ونوع الغطاء. تأكد من عدم تجاوز وقت الفتح 20-30 دقيقة لضمان ترطيب الجزء الخلفي من الغطاء بشكل صحيح. ضع الغطاء بينما لا يزال اللاصق رطبًا: يجب طبع حواف اللاصق. احرص على تجنب جيوب الهواء وافرك غطاء الأرضية بعناية لضمان نقل المادة اللاصقة جيدًا إلى الظهر. تجنب الضغط المفرط على المفاصل. بعد بضع دقائق من تركيب غطاء الأرضية، من الضروري دائمًا لفه لأسفل بعناية مرة أخرى أو فركه بقوة.

### التغطية / الاستهلاك

تقريبًا 0.3 - 0.5 كجم/م<sup>2</sup> وفقًا للمجرفة المسننة  
التعبئة والتغليف

- يتم توفير دي سي أي لينوليم 350 في:
- عبوة بلاستيكية سعة 20 كجم.
- عبوة بلاستيكية سعة 10 كجم.
- عبوة بلاستيكية سعة 3 كجم.

### المدة الزمنية للتخزين

يضمن التغليف المحكم الأصلي لهذا المنتج أن يكون من الدرجة الأولى لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينه في منطقة جافة. في الأماكن ذات الرطوبة العالية، ستقل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

### تعليمات السلامة

لا يعتبر دي سي أي لينوليم 350 خطيرًا وفقًا للتنظيم الحالي فيما يتعلق بتصنيف المخالط. يوصى بارتداء القفازات والنظارات الواقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام

## معلومات تقنية

هوية المنتج	
عجينة	القوام
ابيض	اللون
1350	الكثافة الظاهرية (كجم/م <sup>3</sup> ):
150,000 (دورة في الدقيقة 5, المغزل 7)	اللزوجة
70	محتوى المواد الصلبة الجافة (%):
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية)	
جاهز للاستخدام	نسبة الخليط:
عجينة	قوام الخليط:
8.5	درجة حموضة الخليط:
10+ درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق:
20 - 30 دقيقة	وقت الفتح (وفقًا ل EN 1346):
العروض النهائية	
N/mm <sup>2</sup> 5.7	المشي:
من 20- درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية	مقاومة درجة الحرارة بعد المعالجة النهائية:



+20 10 70174113  
www.dc-industries.eg