



إيبوانشور عبارة عن منتج مكون من مكونين يعتمد على راتنجات الإيبوكسي ومواد خام مختارة ذات حبيبات دقيقة وإضافات خاصة.



للموضوعة

- لا تستخدمه لتسوية الأسطح الخرسانية قبل ربط أقمشة ألياف الكربون.

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير الركيزة

لضمان التصاق جيد، يجب توخي عناية خاصة لإعداد الأسطح المراد لصقها. يجب أن تكون الركيزة الخرسانية أو الحجر الطبيعي أو الطوب نظيفة وسليمة وجافة. يعد التنظيف بالرمال مثاليًا لإزالة جميع الأجزاء السائبة والمتفتتة والترسيبات وبقايا الأسمت وأثار الزيوت التي تذيب القوالب. ثم قم بإزالة جميع الغبار والهواء المضغوط. يجب إزالة جميع آثار الصدأ والطلاء والزيت من الأسطح المعدنية، ويفضل أن يتم ذلك عن طريق التنظيف بالرمال حتى يصل إلى المعدن اللامع. فيما يتعلق بالخرسانة الطرية، من الضروري أن تجف الخرسانة لمدة 28 يومًا على الأقل قبل تطبيق إيبوانشور. هذا لتجنب التوترات الناجمة عن الانكماش الرطوبي للخرسانة المركزة في واجهة الرابطة. يجب ألا تقل درجة حرارة تطبيق إيبوانشور عن +5 درجات مئوية و+10 درجات مئوية

(أ) تحضير المنتج

يجب خلط جزأين من إيبوانشور معًا. صب الجزء ب (الرمادي) في الجزء أ (الأبيض) واخلط بسرعة بطيئة باستخدام مثقاب مثبت بمحرض حتى يتم الحصول على عجينة موحدة (رمادي موحد). المنتج مُقاس مسبقًا. لتجنب التصلب غير الكامل لإيبوانشور، لا تستخدم كميات جزئية. عندما تكون هناك حاجة إلى كميات جزئية، استخدم ميزانًا إلكترونيًا دقيقًا. نسبة الخلط هي: 1 جزء بالوزن من المكون أ؛ 1 جزء بالوزن من المكون ب.

وصف المنتج

إن إيبوانشور عبارة عن منتج مكون من مكونين يعتمد على راتنجات الإيبوكسي ومواد خام مختارة ذات حبيبات دقيقة وإضافات خاصة. بعد خلط إيبوانشور (الجزء أ) مع المصطب (الجزء ب)، يتم الحصول على مزيج ثيكسوتروبي سهل التطبيق. بمجرد تحضيره، يتصلب إيبوانشور عن طريق الترابط الكيميائي وحده في حوالي 5 ساعات دون انكماش. تصبح مركبات ذات رابطة استثنائية وقوة ميكانيكية. يمكن أيضًا تطبيق إيبوانشور على الأسطح الرطبة جدًا طالما لا توجد مياه راكدة. تلبى إيبوانشور المتطلبات المحددة في أي ان 1504-9 منتجات وأنظمة لحماية وإصلاح الهياكل الخرسانية.

مجال التطبيق

- تقوية الهياكل والأعمدة عن طريق ربط الفولاذ أو المواد المركبة بالخرسانة.
- ربط الهياكل غير المرنة للعناصر الخرسانية الجاهزة.
- سد المحاقن والأضرار السطحية قبل حقن مادة إيبوانشور بواسطة مضخة منخفضة الضغط.
- سد الشقوق الكبيرة وإصلاح زوايا الوصلات في الأرضيات الصناعية المعرضة لحركة المرور.
- ربط ألواح وأنابيب الأسمت المقواة بالألياف.
- عزل الوصلات الكبيرة عن طريق ربط شرائح تي بي أو بالخرسانة.

القيود

- لا تستخدمه لسد الوصلات المرنة أو الوصلات المعرضة للحركة
- لا تستخدمه لسد الوصلات المتقلصة بين الخرسانة الطازجة والخرسانة الصلبة
- لا تستخدمه على الأسطح المتسخة أو المتفتتة.
- لا تستخدمه لربط وحقق بلاط السيراميك المضاد

أ) تطبيق المنتج

يمكن تطبيق إيبوانشور على الخرسانة أو الحجر أو الطوب أو المعدن باستخدام مجرفة مسطحة أو عوامة. للحصول على التصاق جيد، يوصى بنشر المادة اللاصقة على كلا السطحين اللذين يحتاجان إلى الالتصاق والسماح للمنتج بالتغلغل جيدًا، وخاصة على الأسطح غير المنتظمة. بعد تطبيق المادة اللاصقة، قم بتوحيد القطعتين اللتين تحتاجان إلى الالتصاق واحتفظ بهما ثابتين حتى يتصلب اللاصق تمامًا. يبلغ السمك الكافي للحصول على قوة التصاق ممتازة حوالي 1-2 مم. وبفضل الخاصية التيكسوتروبيكية الممتازة، يمكن أيضًا تطبيق إيبوانشور عموديًا أو على الأسقف دون انزلاق. تؤثر درجة الحرارة المحيطة على وقت تصلب المنتجين. عند درجة حرارة +23 درجة مئوية، يظل إيبوانشور صالحة للعمل لمدة 50 دقيقة تقريبًا. بعد هذا الوقت، تبدأ المنتجات في عملية التصلب. يجب تطبيق إيبوانشور خلال فترة صلاحية الوعاء المفيدة. ومن الضروري إذن التخطيط للعمل ضمن المهلة الزمنية المذكورة أعلاه.

التغطية / الاستهلاك

ما يقرب من 1.65-1.75 كجم/م² لكل ملم من السماكة

التغليف

يتم توفير إيبوانشور في دلاء بلاستيكية 5 و 15 كجم
أ+ب

مدة الصلاحية

إن الدلاء الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها بعيدًا عن الأرض في منطقة جافة. ستؤدي الرطوبة العالية إلى تقليل مدة صلاحية المنتج الموجود في الدلو

معلومات تقنية		
هوية المنتج		
المكون ب	المكون أ	هوية المنتج
عجينة سميكة	عجينة سميكة	تناسق
رمادي	أبيض	اللون
1.6 1.6	1.6 1.6	الكثافة (كجم/لتر)
100	100	محتوى المواد الصلبة الجافة (%)
(F - 5 rpm #) 800,000	(F - 5 rpm #) 800,000	لزوجة بروكفيلد (ملي باسكال-ثانية)
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية)		
1	1	نسبة الخلط
(F - 2.5 rpm #) 1,000,000		لزوجة بروكفيلد للخليط (م.باسكال.ثانية)
1.45		كثافة الخليط (كجم/لتر)
دقيقة 50		عمر الخليط في الوعاء
من +10 درجات مئوية إلى +30 درجة مئوية		نطاق درجة حرارة التطبيق
دقيقة 60		زمن الفتح (وفقًا لـ EN 1346)
ساعات 4-5		زمن التعديل
بعد 7 أيام		التصلب الكامل
الأداء النهائي		
0		الانكماش الخطي (%)
6,000		معامل المرونة الانضغاطي (نيوتن/مم ²)
x 10-6K-1 43		معامل التمدد الحراري
+40°C <		درجة حرارة انتقال الزجاج
B-s1, d0		التفاعل مع النار
5.2		قوة الالتصاق على الخرسانة الرطبة وفقًا لـ EN 12636 (نيوتن/مم ²)
4.8		قوة الالتصاق بين الخرسانة والصلب (نيوتن/مم ²)
5.5		قوة الالتصاق بين الخرسانة والكربوكسيل (نيوتن/مم ²)



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg