



يعتبر دي سي أي جرايب برايمر برايمرًا متعدد الاستخدامات وجاهزًا للاستخدام وخالي من المذيبات ومُصمم لتعزيز التصاق المنتجات القائمة على الأسمنت والجص الزخرفي بالعديد من الركائز الناعمة الماصة وغير الماصة.



- لا يجوز استخدامه عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أو السطح أقل من 5 درجات مئوية أو أعلى من 40 درجة مئوية.
- لا يجوز تجاوز أكثر من 24 ساعة قبل تركيب البلاط

إجراءات التطبيق

أ) تحضير الركيزة

يجب أن تكون الركيزة قوية ميكانيكيًا وجافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والطلاء المتبقي والمواد السائبة الأخرى. في كل حالة، يجب اتباع توصيات الشركة المصنعة للجص، وخاصة فيما يتعلق بمحتوى الرطوبة ومستوى تشطيب السطح. يجب إصلاح الشقوق في الأسطح الخرسانية باستخدام حقنة الإيبواينجيكيت. يجب صنفرة الأسطح الأنهدريتي بورق الصنفرة.

ب) تحضير السطح

يجب أن تكون الدعامة جافة تمامًا، وصلبة ميكانيكيًا، وخالية من الزيوت والشحوم والشمع والطلاء والجسيمات المتساقطة.

ب) تحضير المنتج

قم بتحريك مادة دي سي أي جرايب برايمر قبل الاستخدام؛ ثم قم بتوزيعها بالتساوي على السطح باستخدام فرشاة مسطحة أو بكرة دون تخفيفها. وبمجرد أن تجف، قم بتركيب البلاط

التغطية / الاستهلاك

يعتمد استهلاك مادة دي سي أي جرايب برايمر على مسامية السطح وامتصاصه. الاستهلاك الطبيعي يتراوح بين 0.20 و 0.30 كجم/م².

وصف المنتج

يعد دي سي أي جرايب برايمر عبارة عن محلول أساس راتنجي أكريليك مائي مكون من مكون واحد يتغلغل بعمق في الركيزة. عندما يتبخر الماء وتتشابك الراتنجات وتصبح سطح الركيزة أكثر صلابة وصلابة ومقاومة للتآكل

مجال التطبيق

- للاستخدام الداخلي والخارجي
- للركائز الماصة وغير الماصة
- لتعزيز التصاق ملاط البلاط وملاط التسوية ومركبات التسوية الذاتية
- لتقليل امتصاص الركائز شديدة الامتصاص
- كطبقة أولية قبل تطبيق الجص الزخرفي على أنظمة العزل

الركائز المناسبة

- البلاط أو الحجر
- الخرسانة
- طبقات الملاط الأسمنتي والخرسانة
- الجص
- ألواح الجبس
- لوح الدعم الأسمنتي
- البناء
- خرسانة الأنهدريت
- مركبات التسوية الذاتية والترميم
- الجص
- مركبات التنعيم

القيود

- لا يجوز استخدامه في المناطق المعرضة للرطوبة.
- يستخدم على الأسطح الجافة فقط.

التعبئة والتغليف

يتم توفير دي سي أي جرايب برايمر في:

- دلاء بلاستيكية بوزن 5 كجم

- دلاء بلاستيكية بوزن 20 كجم

مدة الصلاحية - التخزين

إن العبوة الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 24 شهرًا إذا تم تخزينها في منطقة جافة. وسوف تعمل الرطوبة العالية على تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ في دلاء

تعليمات السلامة

لا يعتبر منتج دي سي أي جرايب خطيرًا وفقًا للوائح الحالية المتعلقة بتصنيف المخاليط. ومع ذلك، يوصى بارتداء ملابس واقية وقفازات ونظارات واقية واتخاذ الاحتياطات المعتادة للتعامل مع المواد الكيميائية. للحصول على معلومات كاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات السلامة الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

البيانات الفنية

هوية المنتج

عجينة سائلة	اتساق
أبيض	اللون
1350	الكثافة (كجم/م ³)
70	محتوى المواد الصلبة الجافة (%)
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية)	
جاهز للاستخدام	التخفيف
دقيقة 120	مدة الانتظار قبل تطبيق الملاط
9	درجة حموضة الخليط
من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
200-300 كجم/م ²	الاستهلاك



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg