



معجون أكريليك مكون من حشو مع حبيبات مختارة وإضافات خاصة للاستخدام الداخلي.



الطلاء 3 مم. يجب تطبيق المنتج على طبقتين. نظف المجرفة وأدوات العمل الأخرى بالماء فورًا بعد التطبيق

التخزين

24 شهرًا إذا تم تخزينه في مكان جاف، بعيدًا عن مصادر الحرارة، في درجة حرارة تتراوح بين +5 درجات مئوية و+30 درجة مئوية. احمله من الصقيع.

الاستهلاك

1 كجم/م² على حسب السطح

التعبئة والتغليف

دلاء بلاستيكية 4 كجم / 5 كجم / 15 كجم.
أكياس بلاستيكية 15 كجم.

معلومات الصحة والسلامة

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العينين أو البلع، يُرجى طلب المشورة الطبية على الفور وإظهار محتويات العبوة. لا تتخلص من المنتج في البالوعات. لا يعتبر سباتوريلا 600 منتجًا خطيرًا وفقًا للقوانين الحالية المتعلقة بتصنيف المخالطة. ومع ذلك، فإنه يوصى بارتداء الملابس الواقية والنظارات الواقية و الاحتياطات اللازمة للتعامل مع المواد الخاصة. للحصول على معلومات كاملة حول استخدام منتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات الأمان الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني.

ملاحظة

- يجب تطبيق المنتج على الأسطح الخرسانية الطرية بعد 30-40 يومًا على الأقل.
- يُنصح بتجنب تطبيق المنتج في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية

وصف المنتج

سباتوريلا 600 هو معجون جاهز للاستخدام الداخلي، ممزوج مسبقًا، متوفر باللون الأبيض، مع بوليمرات عالية الجودة، وحبيبات دقيقة للغاية، ومواد خام مختارة ومصنفة

المميزات

- لا يسبب شقوقًا
- سهل الصنفرة و التنعيم
- لا ينكمش
- رابط قوي
- لون أبيض
- لمسة نهائية ناعمة
- سهولة الاستخدام.

توصيات الاستخدام

يستخدم لتلميع الجدران في جميع المساحات الداخلية حيث نريد إنشاء سطح أملس للجدران الداخلية. يستخدم لتلميع الأسطح الخرسانية الداخلية للأسقف والغرف والمطبخ وأسطح المراحيض وما إلى ذلك.

إعداد السطح

يجب أن تكون الأسطح جافة تمامًا ونظيفة وخالية من الغبار والعناصر التي تعيق التصاق المنتج.

إعداد المنتج

المنتج جاهز للاستخدام. يوصى بتجانس المنتج وخلطه باستخدام خلاط كهربائي قبل الاستخدام

تطبيق المنتج

يتم تطبيق المنتج سباتوريلا 600 باستخدام مجرفة معدنية مسننة. يتم فرد المنتج على السطح المراد طلائه ويتم الوصول إلى السُمك المطلوب. يجب ألا يتجاوز سُمك

البيانات الفنية	
هوية المنتج	
الأساس	كوبوليمر أكريليك
EN ISO 2811- 1 الكثافة	1,75±0,02 جرام/مل
EN ISO 3251 البقايا الجافة	70%
نسبة الخلط	جاهز للاستخدام
اللون	أبيض
قوة الالتصاق بالشد في الخرسانة	0,3 نيوتن/مم2 ≤
الاستهلاك	1كجم/م2
وقت التجفيف بين طلاءين	2 - 4 ساعات
وقت التجفيف للطحن	24 ساعة
وقت التجفيف للطلاء	72 ساعة
قوة الضغط	200 نيوتن



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg