



سباتوريلا إيكو معجون اسمنتي ناعم جدًا لإصلاح وتنعيم الجدران الداخلية والخارجية



- لا تستخدمه مباشرة على الأسطح الجبسية أو الأنهدريتيّة.
- لا تستخدمه على الأسطح المتسخة أو المتفتتة.
- لا تستخدمه على الأسطح المطلية أو الأسطح المغطاة بطبقات بلاستيكية.
- لا تستخدمه في الأيام العاصفة أو عندما تكون الأسطح معرضة لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدمه على الأرضيات الخشبية أو السيراميكية.
- لا تستخدمه على الأسطح الجافة.

إجراءات التطبيق

(أ) تحضير الركيزة

• يجب أن تكون الركيزة صلبة وخالية من الغبار والجسيمات السائبة والطلاء والشمع والزيوت والصدأ وأثار الجبس أو المواد الأخرى التي قد تتداخل مع الترابط. يجب إزالة الأسطح الماصة غير الصلبة بدرجة كافية أو إصلاحها حيثما أمكن. يجب إصلاح الشقوق أو التشققات في الركائز الأسمنتية باستخدام إيوانجكت يجب معالجة الأسطح الخرسانية المتربة أو الماصة بشكل خاص باستخدام برايمر لمنع إمكانية فك الارتباط وجعل الركيزة ماصة بشكل موحد. الأرضيات الموجودة، على سبيل المثال، في البلاط السيراميكي أو الحجر الطبيعي، يجب تنظيفه جيدًا وإزالة أي زيت أو شحم. ثم ضع طبقة من جريب برايمر.

(ب) تحضير المنتج

• باستخدام أداة التقليب، اسكب كيسًا من سباتوريلا إيكو يزن 25 كجم في وعاء يحتوي على 7.5-7.0 لتر من الماء، مع التحريك باستمرار بسرعة منخفضة حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل. يمكن تحضير كميات أكبر في خلاطة. اترك العجينة لمدة بضع

وصف المنتج

سباتوريلا إيكو عبارة عن معجون اسمنتي اقتصادي، ذو حبيبات دقيقة للغاية، متوفر باللون الأبيض، ويعتمد على مواد رابطة من الأسمنت والجير، ومواد خام مختارة ومخاليط وبوليمرات مسحوق صناعية. نظرًا لتركيبته الخاصة، فإن المعجون الناتج عن الخلط بالماء يسهل تطبيقه باستخدام مجرفة معدنية مسطحة ويتم الانتهاء منه باستخدام عوامة إسفنجية. بمجرد أن يجف، يتمتع بقوة ربط عالية ويمكن تطبيقه بحد أقصى 3 مم.

مجالات التطبيق

- تسوية عيوب السطح في الخرسانة الجاهزة، مثل الألواح المتشابكة والعوارض والأعمدة.
- تشطيب الجبس الأسمنتي أو الجير وملاط الأسمنت قبل الطلاء.
- إصلاحات صغيرة لأقسام الخرسانة الجاهزة التالفة أثناء نقلها.
- التشطيب السريع للواجهات الخرسانية التي تم إصلاحها

الركائز المناسبة

- الخرسانة
- ملاط الأسمنت
- الأسطح الأنهدريتيّة
- بلاط السيراميك والحجر المجهز بطبقة أساس اكريليكي جريب برايمر.

القيود

- لا تستخدمه لتشطيب سماكات أكبر من 3 مم.
- لا تستخدمه في درجات حرارة أقل من +5 درجات مئوية أو أعلى من +35 درجة مئوية.
- لا تضاف الأسمنت أو الجير أو الجبس أو المواد الخام.

دقائق ثم اخلطها مرة أخرى لفترة وجيزة. ثم تصحح العجينة جاهزة للاستخدام. يمكن استخدام الخليط لمدة 4 ساعات على الأقل.

ج) تطبيق المنتج

ضع المنتج بسمك لا يتجاوز 3 مم باستخدام مجرفة معدنية مسطحة على السطح. يجب ترطيب الأسطح المسامية، مثل الجص أو الخرسانة، بالماء مسبقًا. يمكن تنفيذ تشطيب السطح إما باستخدام مجرفة معدنية مسطحة أو باستخدام إسفنج مطوية بعد عدة دقائق من تطبيقه. أثناء الطقس الحار أو العاصف، أو في المناطق الحارة بشكل خاص، قم برش الماء على السطح عندما يبدأ في التماسك وعلى مدار الأيام القليلة التالية عندما يتصلب الملاط تمامًا، لتجنب الجفاف السريع والانكماش الرطوبي الذي قد يتسبب في تكوين الشقوق. لا يلزم اتخاذ احتياطات خاصة عند درجات حرارة حوالي +20 درجة مئوية. في درجات الحرارة العالية أو المنخفضة أو مع التهوية القوية، يلزم اتخاذ الاحتياطات العادية للاستخدام. لا يجوز استخدام المنتج لتزيين الأسطح الداخلية أو الخارجية إلا إذا كانت مغطاة جزئيًا ومحمية.

التغطية / الاستهلاك

يبلغ الاستهلاك حوالي 1.2 كجم/م² عند سمك 1 مم.

التعبئة والتغليف

يتم توفير سباتوريلايكو في:

- أكياس ورقية وزن 25 كجم

مدة الصلاحية - التخزين

إن الأكياس الأصلية المختومة لهذا المنتج مضمونة الجودة لمدة 12 شهرًا إذا تم تخزينها بعيدًا عن الأرض في منطقة جافة. وسوف تعمل الرطوبة العالية على تقليل مدة صلاحية المنتج المعبأ.

تعليمات السلامة

سباتوريلايكو مادة مهيجة؛ فهي تحتوي على مادة أسمنتية تسبب عند ملامستها للعرق أو أي سائل آخر في الجسم تفاعلات قلبية مهيجة وردود فعل تحسسية لمن يتناولها. ويمكن أن تسبب ضررًا للعينين. وفي حالة ملامستها للعينين أو الجلد، اغسلهما على الفور بالكثير من الماء واطلب العناية الطبية. يوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية. لمزيد من المعلومات الكاملة حول الاستخدام الآمن لمنتجنا، يرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بنا. منتج للاستخدام المهني

البيانات الفنية	
هوية المنتج	
بودرة	الانساق
أبيض	اللون
0.1	الحجم الأقصى للركام (مم)
1,200	الكثافة الظاهرية (كجم/م ³)
100	محتوى المواد الصلبة الجافة (%)
بيانات التطبيق (عند +23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية)	
أبيض	لون الخليط
26-28 % من الماء	نسبة الخلط
قابل للتسوية بالمجرفة	قوام الخليط
1,600	كثافة الخليط (كجم/م ³)
من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	نطاق درجة حرارة التطبيق
حوالي ساعة واحدة	عمر الخليط في الوعاء
دقيقة 30	وقت الانتظار قبل الانتهاء بالطلاء العائم
3	أقصى سمك قابل للتطبيق (مم)
أيام 4	وقت الانتظار قبل وضع الطلاء الخزفي
الأداء النهائي	
CSIV 15	قوة الضغط (ميجا باسكال)
$2 \leq \text{FP} = \text{B}$	قوة الالتصاق بالخرسانة (ميجا باسكال)
$W < 0.1$ الفئة الثالثة	عدم النفاذية معبراً عنها بمعامل النفاذية للماء الحر (كجم/م ² ·ساعة)
الفئة 1 W	امتصاص الماء بالخاصية الشعرية [كجم/(م ² ·دقيقة)]
القيمة المعلنة ≥ 15	معامل النفاذية ليخار الماء (ميكرومتر)
قيمة الرسم البياني 0.42 (P = 50%)	التوصيل الحراري (λ) (وات/م·كلفن)
A1	التفاعل مع الحريق



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg